# decomix Colorante universale concentrato

Scheda tecnica




20ml / Articolo n.Schwarz / EAN 4007955301028 (Schwarz)
20ml / Articolo n.075101001 / EAN 4007955302025 (Umbra)
20ml / Articolo n.075201001 / EAN 4007955303022 (Rehbraun)
20ml / Articolo n.075301001 / EAN 4007955304029 (Oxyd-Rot)
20ml / Articolo n.075401001 / EAN 4007955305026 (Oxyd-Ocker)
20ml / Articolo n.076101001 / EAN 4007955306023 (Maisgelb)
20ml / Articolo n.076201001 / EAN 4007955307020 (Pirolgelb)
20ml / Articolo n.075501001 / EAN 4007955308027 (Grün)
20ml / Articolo n.075601001 / EAN 4007955309024 (Blau)
20ml / Articolo n.075701001 / EAN 4007955310020 (Rot)
20ml / Articolo n.076301001 / EAN 4007955311027 (Violetta)
20ml / Articolo n.075801001 / EAN 4007955312024 (Tannengrün)
20ml / Articolo n.075901001 / EAN 4007955313021 (Grasgrün)
20ml / Articolo n.076001001 / EAN 4007955314028 (Oxyd-Grün)
20ml / Articolo n.076601001 / EAN 4007955315025 (Oliv grün)
20ml / Articolo n.076701001 / EAN 4007955316022 (Lindgrün)
20ml / Articolo n.076801001 / EAN 4007955317029 (Senf)
20ml / Articolo n.076401001 / EAN 4007955318026 (Arancione)
20ml / Articolo n.076901001 / EAN 4007955319023 (Kamel)
20ml / Articolo n.077001001 / EAN 4007955320029 (Kastanie)
20ml / Articolo n.077101001 / EAN 4007955321026 (Terrabraun)
20ml / Articolo n.077201001 / EAN 4007955322023 (Tabak)
20ml / Articolo n.077301001 / EAN 4007955323020 (Dunkelbraun)
20ml / Articolo n.077401001 / EAN 4007955324027 (Steingrau)
20ml / Articolo n.076501001 / EAN 4007955325024 (Bianco)
20ml / Articolo n.077501001 / EAN 4007955326021 (Echt-Gelb)
20ml / Articolo n.077601001 / EAN 4007955327028 (Echt-Rot)
20ml / Articolo n.077701001 / EAN 4007955328025 (Rosa antico)

Concentrato di pigmenti per la colorazione di lacche, pitture in emulsione, intonaci di resina sintetica, stucchi, ecc.

- Estremamente colorato e produttivo
- 28 colori brillanti
- per la colorazione di quasi tutti i materiali
- Eccellente comportamento di miscelazione
- Ottima resistenza alla luce
- resistente al gelo
- Risparmio di spazio grazie al volume ridotto
- tutti i tipi di ossido LW sono adatti ai sistemi di verniciatura senza aromatici e alle vernici ai silicati (tonalità di colore n. 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

## Area di applicazione

Concentrato tintometrico decoMIX - pasta pigmentata universalmente miscelabile per pitture in emulsione, vernici e smalti. Ideale per una tintura precisa di molti sistemi di colore.

## Elaborazione

Agitare bene il flacone prima dell'uso. Aggiungere il concentrato tintometrico universale decoMIX al colore da colorare e mescolare bene fino a completa omogeneità. Si consiglia l'uso di un agitatore per tingere le vernici. La quantità massima di decoMIX da aggiungere varia a seconda del tipo di vernice, ma non deve superare il 10 %. Quantità massime da aggiungere: Dispersioni circa 10 % Vernici circa 8 % Vernici acriliche circa 6 % Vernici incolori, smalti, mordenti, cere per legno circa 5 % Vernici e rivestimenti ai silicati circa 3 %.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Suggerimento:**
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

## Immagazzinamento
Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Dopo la conservazione in condizioni di gelo, i concentrati sono nuovamente utilizzabili a temperatura ambiente e dopo averli agitati.

## Note
Per materiali a spruzzo come poliestere, vernici poliestere, dispersioni contenenti solventi a base di polimeri misti e Pliolit, vernici elastiche, ecc. è necessario effettuare prove di compatibilità e di sfregamento. Non utilizzare a temperature inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Smaltire i residui non polimerizzati secondo il codice CER n. 08 01 11.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Suggerimento:**
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.