Lattice per interni

Scheda tecnica



2,5l / Articolo n.021422 / EAN 4016215021422
5l / Articolo n.021453 / EAN 4016215021453
10l / Articolo n.021507 / EAN 4016215021507

Pittura al lattice bianca e resistente all’abrasione per finiture di alta qualità in ambienti interni. Questa pittura si distingue per l’elevato potere coprente e per la finitura opaca raffinata. È quindi particolarmente indicata per la riverniciatura di sottofondi lisci e strutturati, tessuto di vetro, carte da parati strutturate e goffrate. Grazie alla sua elevata resistenza all’usura, questa vernice è ideale per superfici sottoposte a forte sollecitazione. Il risultato omogeneo garantisce pareti curate e durevoli e conferisce agli ambienti un aspetto moderno e di alta qualità.

- Per rivestimenti interni resistenti
- Alta opacità
- Rapporto di contrasto classe 2 con una resa di 6 m²/l
- Resistenza all'abrasione a umido classe 2 secondo DIN EN 13300
- Grado di lucentezza G3 opaco
- Privo di solventi, plastificanti e sostanze attive per l'appannamento
- airless spruzzabile

Area di applicazione

Vernice opaca al lattice per pareti e soffitti in ambienti interni.

Preparazione

Per tutti i supporti minerali (come calcestruzzo, muratura, stucchi, intonaci a base di cemento, gesso e calce), carta da parati ruvida, tessuto di vetro e altre carte da parati e rivestimenti murali verniciabili, pannelli in cartongesso e altri pannelli per costruzioni a secco, nonché mani di pittura a dispersione ben aderenti. Il supporto deve essere asciutto, pulito, solido, privo di polvere e grasso. Rimuovere dal supporto il materiale friabile, le vecchie carte da parati e le pitture che aderiscono male. Applicare una mano di fondo con baufan Tiefgrund LF su supporti molto assorbenti, sabbiosi o che presentano efflorescenze. Riparare crepe, fori e irregolarità con un stucco baufan adatto.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell’uso e applicare con rullo, pennello, pennello da muratore o spruzzatore adeguato. Come mano di fondo, la vernice può essere diluita con acqua fino al 5% al massimo. Come mano di finitura, applicare non diluita dopo che la prima mano si è asciugata completamente. Quando si rivestono superfici estese, lavorare «bagnato su bagnato» per evitare segni di stesura. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.

Tempo di essiccazione:
circa 5 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa , supporto moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione sarà più lungo.

Tonalizzazione:
Con un massimo del 10% di concentrati universali per la tonalizzazione o con colori a tinta piena e per la tonalizzazione.

Indicazioni per l’applicazione a spruzzo airless:
Angolo di spruzzo: 50°
Ugello: 0,023 – 0,027
Pressione di spruzzo: 120 – 180 bar

Consumo

Superfici lisce/intonaco a grana fine → a partire da 150 ml/m²

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

Immagazzinamento
Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note
Temperatura di applicazione:
da +5 °C a +30 °C per il prodotto, l’aria circostante e il sottofondo

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Coprire le superfici che non devono essere verniciate. Per i lavori a spruzzo, utilizzare un filtro combinato A2/P2. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei corsi d’acqua o nel terreno.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Valore limite UE per i COV di questo prodotto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenuto massimo di COV di questo prodotto: 1 g/l.

Smaltimento:
Consegnare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di classificazione dei rifiuti n. 08 01 12.

GISCODE per prodotti di rivestimento: BSW20

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.