Pittura all’argilla

Scheda tecnica

5l / Articolo n.066602008 / EAN 4016215108048
10l / Articolo n.066603008 / EAN 4016215108055



Pittura bianco caldo con finitura opaca per pareti e soffitti in ambienti interni. Per rivestimenti altamente traspiranti su supporti minerali, rivestimenti murali sovraverniciabili, cartongesso e altri pannelli per costruzioni a secco. Ideale anche per il risanamento di vecchie pitture esistenti a base di colori a dispersione o minerali assorbenti. La pittura presenta un’elevata capacità di diffusione del vapore acqueo e regola l’umidità, contribuendo così a creare un clima interno piacevole.

- pittura per interni dal bianco caldo e dall’ottima coprenza
- finitura opaca
- altamente permeabile al vapore acqueo e in grado di regolare l'umidità
- traspirante
- Rapporto di contrasto: classe H_{10}-2 con una resa di 7 m^2/l
- Resistenza all’abrasione a umido: Classe R 4 secondo la norma DIN EN 13300
- Privo di solventi e plastificanti

Area di applicazione

Pittura per interni bianco caldo per pareti e soffitti.

Preparazione

Per sottofondi minerali (come intonaci di argilla, gesso, calce e cemento, muratura e calcestruzzo), carta da parati ruvida e rivestimenti murali sovraverniciabili, tessuto minerale per pittura, mani di vernice a dispersione e minerale ben aderenti e assorbenti, nonché pannelli in cartongesso e altri pannelli per costruzioni a secco. Il supporto deve essere asciutto, pulito, solido, privo di polvere e grasso. Rimuovere dal supporto il materiale friabile, le vecchie carte da parati e le pitture che aderiscono male. Pretrattare i supporti fortemente assorbenti, sabbiosi e che presentano efflorescenze con il fissativo ai silicati baufan. Riparare crepe, fori e irregolarità con uno stucco baufan adeguato.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell’uso e applicare con rullo, pennello, pennello da pittura, pennello per grandi superfici o spruzzatore adeguato. La mano di fondo può essere diluita con acqua fino al 10% al massimo. Una volta che la prima mano di vernice si è asciugata completamente, applicare la mano di finitura non diluita. Quando si rivestono superfici estese, lavorare «bagnato su bagnato» per evitare segni di stesura. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.

Tempo di essiccazione:
circa 6-12 ore in condizioni normali (+20 °C, 65 % di umidità relativa , supporto moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione sarà corrispondentemente più lungo.

Tonalizzazione:
Con concentrati di tonalizzazione universali al massimo del 4% (solo tipi LW-Qxyd).

Indicazioni per l’applicazione a spruzzo airless:
Angolo di spruzzo: 50°
Ugello: 0,023 – 0,027
Pressione di spruzzo: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Consumo
Superfici lisce/intonaco a grana fine → circa 150 ml/m²
Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

Immagazzinamento
Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note
Temperatura di applicazione:
da +5 °C a +30 °C per il prodotto, l’aria circostante e il supporto

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Coprire le superfici che non devono essere verniciate. Durante i lavori a spruzzo utilizzare un filtro combinato A2/P2. A causa dell’elevato valore di pH, evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi (non di vetro). In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e, se necessario, consultare un medico. Assicurare una ventilazione adeguata durante la lavorazione e l’essiccazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l’uso della vernice. Non far defluire nelle fognature, nei corsi d’acqua o nel terreno.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Valore limite UE per i COV di questo prodotto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenuto massimo di COV di questo prodotto: 0,5 g/l.

Smaltimento:
Consegnare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di classificazione dei rifiuti n. 08 01 12.

GISCODE per prodotti di rivestimento: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.