Impregnazione della facciata Silifirn W

Scheda tecnica

1l / Articolo n.521010 / EAN 4007954149010



Impregnante silossanico per facciate privo di solventi per substrati minerali. Idrofobizza la superficie, protegge in modo affidabile dall'umidità e dalla pioggia battente e allo stesso tempo mantiene la traspirabilità della facciata. Incolore, profondamente efficace e ideale per la protezione dalle intemperie a lungo termine.

- Impedisce l'assorbimento di umidità e acqua
- senza solventi
- A base d'acqua
- incolore, trasparente
- Altamente permeabile al vapore acqueo, traspirante
- repellente allo sporco
- Previene il gelo e i danni strutturali
- verniciabile

Area di applicazione

SILIFIRN W impregna i substrati minerali rendendoli idrorepellenti, proteggendoli dall'umidità, dai danni del gelo e dallo sporco, sia all'interno che all'esterno.

Preparazione

Il supporto deve essere stabile e privo di agenti separatori (grasso, olio di muffa, ecc.). Le misure di pulizia, come la rimozione dei depositi verdi (muschio, licheni, ecc.), devono essere eseguite accuratamente prima dell'impregnazione. Una volta eseguite le misure di pulizia, le superfici devono essere completamente asciutte prima di procedere alla fase di lavoro successiva.

Elaborazione

Applicare SILIFIRN W dall'alto verso il basso due volte bagnato su bagnato con un pennello o una spazzola.

Consumo

300 - 400 ml/m² in caso di doppia applicazione, a seconda del substrato. Determinare l'esatta quantità di consumo mediante un'applicazione di prova sull'oggetto.

Immagazzinamento

Tenere il contenitore ben chiuso, a prova di bambino e conservarlo in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

I difetti strutturali come crepe nella muratura, giunti mancanti, ecc. devono essere chiusi/riparati prima del trattamento. Non eseguire i lavori alla luce diretta del sole. Le superfici che non devono essere trattate devono essere protette preventivamente con misure adeguate. Durante l'applicazione è necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (occhiali di sicurezza, guanti). L'approfondimento del colore è generalmente possibile, pertanto creare un'area di prova in un luogo non visibile. Non applicare in presenza di oggetti o di temperature ambiente inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice rifiuti CER n. 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.