Spatola Fill+Finish 960

Scheda tecnica

/ Articolo n.032404208 / EAN 4016215105283
/ Articolo n.032407208 / EAN 4016215105290



Ideale per la lisciatura su tutta la superficie, per chiudere le fughe nei soffitti a filigrana e prefabbricati, per riempire crepe e fori, nonché per stuccare pannelli in cartongesso, fibra di gesso, fibra di cemento e pannelli simili per costruzioni a secco. Lo stucco profimur Fill+Finish convince per le sue eccellenti proprietà di lavorazione e la sua ottima levigabilità. Lo stucco è permeabile al vapore acqueo e costituisce un sottofondo ottimale per tutti i lavori di tappezzeria e pittura. Non è adatto all'uso in aree soggette a spruzzi d'acqua diretti, come ad esempio locali umidi, docce, piscine, bagni termali, cucine industriali e simili, né per stuccature su vetro, plastica, legno, metallo e sottofondi a dispersione.

- a base di gesso
- eccellente lavorabilità con la levigatrice
- applicazione leggera e senza segni
- elevata stabilità
- rinforzato con fibre
- per le classi di finitura Q1 - Q4 nell'edilizia a secco (ai sensi della scheda tecnica n. 2 del Gruppo industriale dei pannelli in gesso dell'Associazione federale dell'industria del gesso e dei pannelli da costruzione in gesso e. V.)
- per interni
- 60 minuti di tempo di lavorazione
- Conforme alla normativa CE secondo le norme DIN EN 13963-4B e DIN EN 13279-1 (stucco per superfici in gesso C7/20/2)

Area di applicazione

Stucco a base di gesso bianco, arricchito con resina sintetica, con eccellenti proprietà di adesione per pareti e soffitti in ambienti interni.

Preparazione

Applicabile su tutti i supporti minerali (come intonaco, pietra, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, muratura e simili) nonché su pannelli in cartongesso, fibra di gesso, fibra di cemento e pannelli simili per costruzioni a secco. Il sottofondo deve essere asciutto, resistente e privo di agenti distaccanti (polvere, olio da cassero e simili). Pretrattare il calcestruzzo molto liscio e i sottofondi altamente assorbenti, sabbiosi e sfarinanti con profimur Grund LF. Anche le superfici levigate e i bordi di taglio dei pannelli in cartongesso devono essere trattati con un primer per fissare la polvere e ridurre l'assorbenza. I sottofondi non assorbenti, lisci o compatti devono essere pretrattati con un primer a base di quarzo (ad es. profimur Betonkontakt 710).

Elaborazione

Preparazione:
Versare 2 parti di stucco profimur Fill+Finish in 1 parte di acqua fredda e pulita (ad es. 1 kg di polvere in 600 ml di acqua) e mescolare. Dopo 3 minuti, mescolare nuovamente lo stucco per qualche istante.

Applicazione:
Applicare lo stucco preparato entro 60 minuti. Se necessario, è possibile applicare una seconda mano "bagnato su bagnato" (subito dopo l'indurimento del primo strato di stucco), senza che si formino grumi o striature. A seconda dello spessore dello strato applicato, delle condizioni ambientali e dell'umidità del supporto, il tempo di essiccazione è di circa 24 ore; in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione può prolungarsi di conseguenza.

Consiglio pratico per la levigatura:
Le superfici stuccate si levigano più facilmente entro 4 giorni dall'applicazione. Per risultati di levigatura ottimali si consiglia

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

l’uso di una levigatrice a disco (grana 150 – 180) a velocità da bassa a media e con una leggera pressione.

Lavori successivi:
Per evitare un’asciugatura non uniforme delle mani successive in caso di stuccature localizzate, è opportuno applicare una mano di fondo profimur Tiefengrund LF sulle zone ritoccate o sull’intera superficie.

Consumo
circa 1 kg di polvere per m² con uno spessore di applicazione di 1 mm.

Immagazzinamento
Conservare in un luogo fuori dalla portata dei bambini, fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione, chiuderla bene.

Note
Non applicare a temperature del prodotto e dell’ambiente inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l’uso.

Per le informazioni relative alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de o all’indirizzo info@baufan.de.

Consegnare al riciclaggio solo contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Codice di classificazione dei rifiuti EWC n. 17 08 02. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d’acqua o nel terreno.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.