Stucco super-adesivo 945

Scheda tecnica

/ Articolo n.003904208 / EAN 4016215105016
/ Articolo n.003908208 / EAN 4016215105030



Ideale per la levigatura su tutta la superficie, per chiudere le fughe nei soffitti a filigrana e prefabbricati, per riempire crepe e fori, nonché per stuccare pannelli in cartongesso, in fibra di gesso, in fibra di cemento e altri pannelli simili per costruzioni a secco. I pannelli per costruzioni a secco montati senza tensioni possono essere stuccati senza strisce di rinforzo. Attenersi alle istruzioni di lavorazione fornite dai produttori dei pannelli. Lo stucco super-adesivo profimur presenta un'ottima adesione al supporto, potere riempitivo e stabilità. È permeabile al vapore acqueo e costituisce un sottofondo ottimale per i successivi lavori di tappezzeria e verniciatura. Grazie alla sua consistenza morbida, lo stucco super-adesivo profimur è ideale per la realizzazione di superfici lisce o strutturate. Non è adatto all'uso in aree soggette a spruzzi d'acqua diretti, come ad esempio locali umidi, docce, piscine, bagni salini, cucine industriali e simili, né per stuccature su vetro, plastica, legno, metallo e sottofondi a dispersione.

- Spatola per pittura e cartongesso
- ideale per la lisciatura su tutta la superficie e per la stuccatura di pannelli in cartongesso e pannelli in fibra di gesso montati senza tensioni, anche senza strisce di rinforzo
- per tutti i sistemi in cartongesso conformi alla norma EN 13963
- trattato con resina sintetica e rinforzato con fibre
- estensibile fino a zero per superfici senza giunture
- per le classi di finitura Q1 - Q4 nell'edilizia a secco (ai sensi della scheda tecnica n. 2 del Gruppo industriale dei pannelli in gesso dell'Associazione federale dell'industria del gesso e dei pannelli da costruzione in gesso e.V.)
- per interni
- 45 minuti di tempo di lavorazione
- Conforme alla normativa CE secondo le norme DIN EN 13963-4B e DIN EN 13279-1 (stucco per superfici in gesso C7/20/2)

Area di applicazione

Stucco a base di gesso rinforzato con resina sintetica, con eccellenti proprietà di adesione, per pareti e soffitti in ambienti interni.

Preparazione

Applicabile su tutti i sottofondi minerali (come intonaci a base di gesso, calce e cemento, pietra, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, muratura e simili) nonché su pannelli in cartongesso, pannelli in fibra di gesso, pannelli in fibra di cemento e pannelli simili per costruzioni a secco. Il sottofondo deve essere asciutto, resistente e privo di agenti distaccanti (polvere, olio da casseforme e simili). Trattare preventivamente il calcestruzzo molto liscio e i sottofondi fortemente assorbenti, sabbiosi e che sfarinano con il primer profimur LF. Anche le superfici levigate e i bordi tagliati dei pannelli in cartongesso devono essere trattati con un primer per legare la polvere e ridurre l'assorbenza.

Elaborazione

Preparazione:
Versare 2 parti di stucco Profimur Super-Haftspachtel in 1 parte di acqua fredda e pulita (ad es. 1 kg di polvere in 600 ml di acqua) e mescolare. Dopo 3 minuti, rimescolare brevemente lo stucco.

Applicazione:
Applicare lo stucco preparato entro 45 minuti con una spatola o una spatola lisciante e livellarlo a filo con la superficie. Lo stucco super-adesivo profimur può essere applicato anche in strati più spessi in un'unica passata e indurisce in modo uniforme senza affossamenti o formazione di crepe. A seconda dello spessore di applicazione, delle condizioni ambientali e

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

dell’umidità di costruzione, il tempo di essiccazione è di circa 24 ore; in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione può prolungarsi di conseguenza.

Consiglio pratico per la levigatura:
Le superfici stuccate si levigano più facilmente entro 4 giorni dalla lavorazione. Per risultati di levigatura ottimali, si consiglia l’uso di una levigatrice a disco (grana 120) a velocità da bassa a media e con una pressione ridotta.

Lavori successivi:
Per evitare un’asciugatura non uniforme delle mani successive in caso di stuccature localizzate, è opportuno applicare una mano di fondo profimur Tiefengrund LF sulle zone riparate o sull’intera superficie.

Consumo
circa 1 kg di polvere per m² con uno spessore di applicazione di 1 mm.

Immagazzinamento
Conservare in un luogo fuori dalla portata dei bambini, fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione, chiuderla bene.

Note
Non applicare a temperature dell'oggetto e dell'ambiente inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de o all'indirizzo info@baufan.de.

Consegnare al riciclaggio solo contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Codice di classificazione dei rifiuti EWC n. 17 08 02. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d’acqua o nel terreno.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.