"Aqua-Deck White Stain Blocker

Techninės informacijos lapas

750ml / Prekės Nr.020173 / EAN 4016215020173
2,5l / Prekės Nr.020180 / EAN 4016215020180
10l / Prekės Nr.020203 / EAN 4016215020203



Balti, vandens pagrindo renovacijos ir izoliaciniai dažai, puikiai dengiantys vidaus patalpas. Apsaugo nuo nikotino, vandens žymių, suodžių ir riebalų dėmių, dažomųjų medžiagų iš gipso kartono plokščių ir medinių plokščių bei panašių teršalų patekimo ant pagrindo. Puikiai tinka kaip matinis viršutinis sluoksnis, bet taip pat gali būti perdažomas įprastu būdu su tapetais, emulsiniais dažais ir tinku.

- Didelio nepermatomumo renovacijos dažai be tirpiklių
- Neleidžia įsiskverbti nikotinui, suodžiams, riebalams ir vandens dėmėms
- izoliuojančios dažančios medžiagos iš gipso kartono, OSB ir medinių statybinių plokščių
- 2 in 1 - izoliaciniai dažai ir viršutinis sluoksnis
- Kontrasto santykis H10-1 klasė, esant našumui 6 m²/l
- Atsparumas šlapias dilimui R 2 klasė pagal DIN EN 13300
- Blizgumo laipsnis G4 – matinis
- purškiamas be oro
- vidaus patalpoms

Taikymo sritis

Balta, be tirpiklių izoliacinė dažų danga, skirta vidaus darbams: paslepia nikotino, suodžių, riebalų ir vandens dėmes – idealiai tinka greitam gyvenamųjų patalpų ir viešbučių remontui.

Paruošimas

Tinka visiems mineraliniams pagrindams (pavyzdžiui, gipso, kalkių ir cemento tinkams, betonui ir mūrui), taip pat dispersiniams dažams, sintetinės dervos tinkams, gipso kartono, OSB ir medinėms statybinėms plokštėms. Taip pat idealiai tinka neatspariesiems tirpikliams paviršiams, pvz., polistirolui ir kietajai putai. Paviršius turi būti sausas, tvirtas ir be atskyrimo medžiagų (pvz., dulkių). Nuvalykite nuo pagrindo birias medžiagas ir prastai prilipusius dažų sluoksnius. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreiduojančius pagrindus gruntuokite „baufan Tiefgrund LF“ gruntu. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisyti tinkama „baufan“ glaistymo mase.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir neskiestą produktą užtepkite voleliu, šepečiu, teptuku arba tinkamu purkštuvu taip, kad susidarytų vientisas paviršius be trūkumų. Jei reikia, užtepkite antrą sluoksnį, kai pirmasis sluoksnis visiškai išdžius. Dažant didelius plotus, siekiant išvengti dažų susikaupimų, dirbkite „šlapias ant šlapio“ principu. Darbo įrankius išvalykite vandeniu iškart po naudojimo.

Džiūvimo laikas:
maždaug 6 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas); esant nepalankioms sąlygoms (pvz., žema temperatūra arba didelis oro drėgnumas) džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Atspalvių pritaikymas:
Atspalvius galima pritaikyti naudojant universalius atspalvių koncentratus (tik „LW-Oxyd“ tipų) iki maks. 0,2 %, nepakenkiant izoliaciniam poveikiui.

Pastabos dėl purškimo be oro (Airless)
Purškimo kampas: 50°

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Purkštukas: 0,023 – 0,027
Purškimo slėgis: 120 – 180 bar

Vartojimas
Lygūs paviršiai / smulki tinko tekstūra → nuo 150 ml/m²
Tikslų sunaudojimą nustatykite atlikdami bandomąjį dažymą ant objekto.

Saugykla
Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje.

Pastabos
Dengimo temperatūra:
nuo +5 °C iki +30 °C (medžiagos, aplinkos oro ir pagrindo temperatūra)

Kad nebūtų pakenkta izoliacijos savybėms, „baufan Aqua-Deck“ negalima skiesti ir maišyti su kitomis medžiagomis (pavyzdžiui, dispersiniais arba pilnataškiais dažais).

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Uždenkite paviršius, kuriuos nenorite dažyti. Atliekant purškimo darbus naudokite kombinuotąjį filtrą A2/P2. Apdorojimo ir džiūvimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Naudojant dažus, venkite valgyti, gerti ir rūkyti. Venkite sąlyčio su akimis ir oda. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplaukite vandeniu. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

Duomenis, susijusius su sauga, rasite saugos duomenų lape. Aktuali saugos duomenų lapą galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de.

ES VOC ribinė vertė šiam produktui (kat.: A/g, Wb) = 30 g/l (2010). Maksimalus VOC kiekis šiame produkte: 1 g/l.

Šalinimas:
Perdirbti galima tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Skystus likučius šalinti pagal atliekų kodo numerį 08 01 12.

GISCODE danga medžiagoms: BSW20

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.