Kalio vandens stiklinė

Techninės informacijos lapas

1l / Prekės Nr.021118 / EAN 4016215021118



Kalio vandeninis stiklas sustiprina mineralinius pagrindus, juos silikatuojant. Mineralinis gruntas sumažina ir išlygina pagrindo sugeriamumą. Tinka naudoti viduje ir lauke.

- mineralinis gruntas
- gruntuoja ir sutvirtina šlifavimo tinkus.
- Pirminis pagrindo apdorojimas silikatiniais dažais
- stiprina nesusidarant plėvelei
- Labai laidus vandens garams
- Be konservantų, tirpiklių ir minkštiklių
- patalpoms ir lauke

Taikymo sritis

Kalio silikato tirpalas, skirtas mineralinių paviršių sutvirtinimui ir sugeriamumo reguliavimui. Puikiai tinka kaip paviršiaus paruošimas prieš dažymą silikatiniais dažais.

Paruošimas

Skirta visiems mineraliniams pagrindams, pavyzdžiui, betonui, mūrui, išlyginamiesiems mišiniams, cementiniam ir kalkiniam tinkui. Pašalinkite senus, blogai prigludusius dažų sluoksnius ir atsilupusį tinką.

Apdorojimas

Kalio vandeninį stiklą užtepkite teptuku arba tinkamu purkštuvu (purškiant įkvėpkite purškimo garų). Priklausomai nuo pagrindo sugeriamumo, kalio vandeninį stiklą galima praskiesti vandeniu santykiu iki 1:3 (praskiedžiamą tirpalą reikia naudoti iš karto). Įrankius išvalykite vandeniu iš karto po naudojimo.

Džiūvimo laikas:
maždaug 6 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Vartojimas

Priklausomai nuo pagrindo → nuo 100 iki 200 ml/m² Tikslų naudojamą kiekį nustatykite užtepdami bandomąjį sluoksnį ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje.

Pastabos

Naudojimo temperatūra:
Ne mažiau kaip +5 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui.

Prieš naudojimą atkreipkite dėmesį į saugos duomenų lape pateiktą informaciją. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Paviršius, kurių nereikia apdoroti, uždenkite plėvele. Venkite purslų patekimo ant

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

stiklo, aliuminio, keramikos, marmuro ir panašių medžiagų. Netyčia patekusį produktą nedelsiant nuplaukite vandeniu. Darbo ir džiūvimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Naudojimo metu venkite valgyti, gerti ir rūkyti. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

„baufan Kali-Wasserglas“ negalima naudoti kaip galutinio dažymo sluoksnio ant matomų paviršių.

Produkto kodas: M-SK02

ES VOC ribinė vertė šiam produktui (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Maksimalus VOC kiekis šiame produkte: 0,1 g/l.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.