

750ml / Prekės Nr.020319 / EAN 4016215020319

2,5l / Prekės Nr.020326 / EAN 4016215020326

5l / Prekės Nr.020357 / EAN 4016215020357

10l / Prekės Nr.020401 / EAN 4016215020401



Labai nepermatomi balti apsauginiai dažai su integruota ilgalaikė plėvelės apsauga, patikimai apsaugantys nuo grybelio ir pelėsio įsiveisimo patalpose. Idealiai tinka virtuvėms, vonios kambariams ir kitoms drėgnoms patalpoms. Dažai stebina dideliu nepermatomumu, šveitimui atspariu paviršiumi ir tolygiu matiniu paviršiumi. Lengvai tepami ant mineralinių pagrindų, tapetų ir medžio drožlių, užtikrina nuolat švarius, higieniškus ir gerai prižiūrimus sienų paviršius.

- su plėvelės apsauga, skirta ilgalaikiai dažų plėvelės apsaugai nuo pelėsio.
- Idealiai tinka virtuvėms, vonios kambariams ir drėgnoms patalpoms
- Didelis neskaidrumas
- dilimui atsparus
- 2 klasės kontrasto santykis, kai išeiga 6 m²/l
- 2 atsparumo šlapiai dangai klasė pagal DIN EN 13300
- vidaus patalpoms

Taikymo sritis

Balti specialūs dažai, pasižymintys didele dengiamąja geba ir apsaugantys plėvelę nuo pelėsio. Skirti vidaus sienų ir lubų paviršiams, idealiai tinka vonios kambariams ir virtuvėms.

Paruošimas

Betono, mūro, išlyginamųjų mišinių, cemento, gipso ir kalkių tinko, gipso kartono plokščių ir kitų gipso kartono plokščių, tvirtai priglundančių emulsinių dažų sluoksnių, medžio drožlių, stiklo audinio ir kitų dažomų tapetų bei sienų dangų pagrindams. Lubų plokštės iš polistireno ir panašūs paviršiai. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite atsipalaidavusias medžiagas, senus tapetus ir blogai sukibusius dažus. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF". Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisysite tinkamu "baufan" išlyginamuoju mišiniu. Pelėsių jau užkrėstus paviršius prieš dengiant pirmąjį sluoksnį reikia nuvalyti baufan pelėsių šalinimo priemone.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir tepkite voleliu, teptuku, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkama purškimo įranga. Norint užtikrinti optimalią plėvelės apsaugą, reikia padengti du sluoksnius. Kaip gruntą dažus galima skiesti ne daugiau kaip 10 % vandens. Pirmajam sluoksniui išdžiūvus, paskutinį sluoksnį reikia tepti neskiestą. Dengdami didesnius plotus, dirbkite "šlapias ant šlapio", kad išvengtumėte kaupimosi. Galima tamsinti iki 5 % pilnavidurių ir tonuojančių dažų arba ne daugiau kaip 0,2 % universalus tonavimo koncentratas. Iškart po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Pastabos dėl purškimo be oro: Purškimo kampas: 50° Purškstukas: 0,023 - 0,027 Purškimo slėgis: 120 - 180 barų Džiūvimo laikas: maždaug 6 - 8 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūsta ilgiau.

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 150 ml/m² Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu padengę objektą.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Nedengti dažomų paviršių.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpti purškiamos dulksnos. Naudojant dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvėpiamų lašelių. Neįkvėpkite aerozolio ar rūko. Purkšdami naudokite kombinuotą filtrą A2/P2. Su sauga susijusių duomenų ieškokite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galima rasti mūsų interneto svetainėje www.baufan.de arba adresu info@baufan.de.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.