FIX2000 alyvos barjero danga betono ir grindų dažai

Techninės informacijos lapas



5l / Prekės Nr.013102000 / EAN 4002175123719 (grau)
5l / Prekės Nr.013202000 / EAN 4002175123818 (rausvai ruda)

Šilumos alyvai atspari apsauginė danga su statybų tarnybos išduotu bandymo sertifikatu, skirta iš betono ir cemento pagamintoms vidaus mazuto saugykloms ir rezervuarams. Taip pat idealiai tinka kaip patvari danga katilinių ir rūsių betoniniams paviršiams ir išlyginamosioms grindims. Ji yra nepermatomos baltos spalvos ir izoliuoja vandens dėmes, suodžius ir nikotiną. Lygus paviršius ir gali būti nudažytas vos per 2 valandas. Netinka kaip grindų danga automobilių stovėjimo aikštelėms ir nuolat drėgmės veikiamiems paviršiams.

- Išbandyta kokybė - bandymo numeris P - SAC 02/5.1/09 - 411)
- labai elastingas
- sintetinės dervos pagrindu
- Vandeniu skiedžiamas
- 2 spalvos: pilka ir raudonai ruda

Taikymo sritis

Speciali šildymo alyvai atspari danga betonui, grindiniui, šildymo alyvos saugykloms ir vidaus lašelinėms. Labai elastinga, sintetinės dervos pagrindu.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be skiriamųjų medžiagų (dulkių, klojinių alyvos ir pan.). Pašalinkite senus dažus ir atsilupusį tinką. Įtrūkimus ir skyles užtaisykite "baufan" išorės glaistu.

Apdorojimas

Prieš naudodami kruopščiai išmaišykite. Medžiagą galima dažyti, valcuoti ir purkšti. Teisiniai alyvos lašelinių dangos dengimo nurodymai: 1. Grunto sluoksniui užtepkite pilkos spalvos alyvos barjerinę dangą fix 2000, praskiestą vandeniu santykiu 2:1 tūrio dalims. 2. Užtepkite gruntinį sluoksnį. 3. Užtepkite pilkos spalvos alyvos barjerinę dangą fix 2000, praskiestą vandeniu santykiu 2:1 tūrio dalims. Praėjus 12 valandų džiūvimo laikui, kaip tarpinį sluoksnį užtepkite neskiestą raudonai rudos spalvos "fix 2000" alyvos barjerinės dangos sluoksnį. 3. Praėjus dar 12 valandų džiūvimo laikui, užtepkite galutinį pilkos spalvos sluoksnį, taip pat neskiestą. Kad dangos struktūra būtų aiškiai matoma, trys sluoksniai ant sienų turi būti užtepti maždaug 1 cm atstumu vienas nuo kito. Visai dangos struktūrai padengti reikia 550 ml/m² pilkos spalvos (150 ml/m² praskiesto grunto ir 400 ml/m² viršutinio sluoksnio) ir 400 ml/m² raudonai rudos spalvos, t. y. iš viso 950 ml/m². Grindų danga: kaip gruntą ant neapdoroto pagrindo užtepkite "Fix 2000" alyvos barjero dangą, praskiestą vandeniu santykiu 2:1 pagal tūrį. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: maždaug 8 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); esant nepalankioms sąlygoms džiūvimo trukmė ilgesnė. Santykinė oro drėgmė neturi viršyti 70 %.

Vartojimas

alyvos barjero dangai ► nuo 300 iki 400 ml/m² grindų dangai ► nuo 150 iki 200 ml/m² (vienam sluoksniui)

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

Pastabos

Naudojimo temperatūra: nuo +8 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Nedengti dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudodami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis ar ant odos,

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandentakius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbimui. atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Purškiant naudoti kombinuotą A2/P2 filtrą.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.