„Fill+Finish ready“ glaistymo mentelė 950

Techninės informacijos lapas

/ Prekės Nr.032202208 / EAN 4016215105320
/ Prekės Nr.032204208 / EAN 4016215105306



Paruoštas naudoti, baltas, universalus lengvasis glaistyklis, skirtas vidaus darbams. Skirtas tinko, betono, akytojo betono ir mūro paviršių išlyginimui, taip pat gipso plokščių visapusiškam glaistymui, kai reikalaujama Q3–Q4 paviršiaus kokybės. Taip pat idealiai tinka galutiniam jau išlygintų gipso plokščių siūlių užpildymui, kai reikalaujama Q2 paviršiaus kokybės, bei gipso plokščių su HRAK (Vario) ir AK kraštų formomis siūlių užpildymui pagal Q1 reikalavimus, naudojant siūlių uždengimo juosteles.

- paruoštas naudoti universalus lengvasis glaistas
- lengvas ir sklandus apdorojimas
- optimalus sukibimas su pagrindu
- Labai geros šlifavimo savybės
- be tirpiklių ir plastifikatorių
- paviršiaus kokybės klasėms Q1–Q4 sausos statybos srityje (pagal Vokietijos gipso ir gipso statybinių plokščių pramonės asociacijos (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) gipso plokščių pramonės grupės informacinį lapą Nr. 2)
- vidaus patalpoms
- Atitinka CE reikalavimus pagal DIN EN 13963-3A

Taikymo sritis

Paruoštas naudoti, baltas, universalus lengvasis glaistas, skirtas vidaus paviršiams.

Paruošimas

Tinka naudoti ant visų mineralinių pagrindų (pvz., betono, gipso, kalkinio ir cementinio tinko, plytų ir pan.), dispersiniai dažai, sintetinės dervos tinkai, taip pat gipso kartono, gipso pluošto, cemento pluošto ir panašios sausos statybos plokštės pagal EN 13963. Negalima naudoti drėgnose patalpose.

Apdorojimas

Prieš naudojant „profimur Fill + Finish ready“ glaistą, jį reikia išmaišyti ir dengti lyginimo mentele. Dengimo storis – ne daugiau kaip 3 mm, kai reikalaujama Q3–Q4 kokybės paviršiaus, taip pat dengiant visą paviršių.

Išdžiūvus, užteptos paviršius labai lengvai šlifuojasi. Jei numatoma klijuoti tapetus, prieš klijuojant sienų dangą būtina gruntuoti „profimur Tiefengrund LF“ gruntu.

Purškimo būdas:
Leidžiama naudoti tik „Airless“ purkštuvus, kuriuos įrangos gamintojas patvirtino purškiamų glaistų apdorojimui.
Statinis slėgis: 215 bar; Darbinis slėgis: 160–180 bar; Purkštuko dydis: 029–041; žarnos ilgis: maks. 15 m.

Tinkas kietėja džiūdamas – džiūvimo laikas priklauso nuo užtepto sluoksnio storio, pagrindo savybių ir aplinkos sąlygų. Tolimesnius dažymo ir klijavimo darbus atlikite tik visiškai išdžiūvus tinkui.

Vartojimas

apytiksliai 1,1 kg/m², kai sluoksnio storis yra 1 mm. Tikslią sunaudojamą kiekį reikia nustatyti atlikus bandomąjį dengimą ant objekto.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Saugykla
Laikykite indą sandariai uždarytą, apsaugotą nuo vaikų, vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje.

Pastabos
Tinkuojant gipso kartono plokštes, reikia laikytis plokščių gamintojų pateiktų naudojimo instrukcijų. Tinkuojant pagal Q1 reikalavimus, būtina įdėti siūlių dengimo juostelę. Nenaudokite, jei objekto ir patalpos temperatūra yra žemesnė nei +5 °C. Įrankius iškart po naudojimo nuplaukite vandeniu.

Duomenis, susijusius su sauga, rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de arba adresu info@baufan.de.

Perdirbti galima tik visiškai ištuštintas pakuotes. Išdžiūvę medžiagos likučiai gali būti šalinami su buitinėmis atliekomis arba kaip statybvietės atliekos. Neišsikietėjusius likučius šalinti pagal atliekų kodo numerį EWC 08 04 10. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.