„Roll-on“ 903

Techninės informacijos lapas

/ Prekės Nr.032905208 / EAN 4016215105054



- be tirpiklių ir plastifikatorių
- Q3–Q4 paviršiaus kokybės klasėms sausos statybos srityje (pagal Vokietijos gipso ir gipso statybinių plokščių pramonės asociacijos (Bundes-verband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) Gipso plokščių pramonės grupės informacinį lapą Nr. 2)
- vidaus patalpoms
- Atitinka CE reikalavimus pagal DIN EN 13963-2A

Taikymo sritis

Paruošta naudoti, be tirpiklių sintetinės dervos lengvoji glaistymo masė, skirta vidaus patalpų sienų ir lubų paviršių taisymui ir išlyginimui.

Paruošimas

Tinka naudoti ant nesugeriančių dispersinių pagrindų, ant mineralinių paviršių (pavyzdžiui, gipso, kalkių ir cemento tinkų, akmens, betono, akytojo betono, mūro ir pan.), taip pat ant gipso kartono, gipso pluošto, cemento pluošto ir kitų sausos statybos plokščių. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be atskyrimo medžiagų (dulkių, riebalų ir pan.). Labai sugeriančius, smėlingus ir kreidinius pagrindus gruntuokite „profimur“ giluminio gruntavimo medžiaga LF. Gilesnes skylutes ir išdaužimus užpildykite „profimur“ gipso glaistu. Gruntuojant gipso kartono ir kitas sausos statybos plokštes, pagrindinį gruntavimą atlikite naudojant „profimur Super-Haftspachtel 945“ arba „profimur Fill+Finish Spachtel 960“.

Apdorojimas

Gruntą užtepkite dažymo voleliu (vidutinio pūko), tinkamu purkštuvu arba mentele ir išlyginkite. Dengimo storis – ne daugiau kaip 3 mm.

Purškimo būdas:
Leidžiama naudoti tik „Airless“ purkštuvus, kuriuos įrangos gamintojas patvirtino purškiamų glaistų apdorojimui (pvz., „Graco Mark V“, „Wagner PS 3.39“ ar panašius).
Statinis slėgis: 215 bar; darbinis slėgis: 160–180 bar; purkštuko dydis: 029–041; žarnos ilgis: ne daugiau kaip 15 m.

Gruntuojamoji masė sukietėja džiūdama – džiūvimo laikas priklauso nuo užtepto sluoksnio storio, pagrindo savybių ir aplinkos sąlygų. Tolimesnius dažymo ir klijavimo darbus atlikite tik visiškai išdžiūvus gruntuotam paviršiui.

Vartojimas

apytiksliai 1,4 kg/m², kai sluoksnio storis yra 1 mm. Tikslią sunaudojamą kiekį reikia nustatyti atlikus bandomąjį dengimą ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą, apsaugotą nuo vaikų, vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje.

Pastabos

Nenaudokite, jei objekto ir patalpos temperatūra yra žemesnė nei +5 °C. Įrankius iškart po naudojimo nuplaukite vandeniu.

Duomenis, susijusius su sauga, rasite saugos duomenų lape. Aktualių saugos duomenų lapų galite rasti mūsų svetainėje

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

www.profimur.de arba adresu info@baufan.de.

Perdirbti galima tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Neišsikietėjusius likučius šalinama pagal atliekų kodo numerį EWC 08 04 10. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.