Super-prilipantis glaistas 945

Techninės informacijos lapas

/ Prekės Nr.003904208 / EAN 4016215105016
/ Prekės Nr.003908208 / EAN 4016215105030



Idealiai tinka visam paviršiui išlyginti, filigraninių ir surenkamųjų lubų siūlių užpildymui, įtrūkimų ir skylių užpildymui, taip pat gipso kartono, gipso pluošto, cemento pluošto ir panašių gipso kartono plokščių siūlių užpildymui. Be įtempimo sumontuotos sausos statybos plokštės gali būti glaistomos be armatūros juostų. Reikia laikytis plokščių gamintojų pateiktų naudojimo instrukcijų. „profimur Super-Haftspachtel“ pasižymi labai geru sukibimu su pagrindu, užpildymo gebėjimu ir stabilumu. Jis praleidžia vandens garus ir sudaro optimalų pagrindą tolesniems tapetavimo ir dažymo darbams. Dėl savo elastingos konsistencijos „profimur Super-Haftspachtel“ puikiai tinka lygaus arba tekstūruoto paviršiaus formavimui. Netinka naudoti vietose, kur gali tiesiogiai patekti purslai, pvz., drėgnose patalpose, dušuose, baseinuose, druskos voniose, komercinėse didelėse virtuvėse ir pan., taip pat netinka užtepti ant stiklo, plastiko, medžio, metalo ir dispersinių pagrindų.

- Dažytojų ir gipso kartono montuotojų mentelės
- puikiai tinka visos paviršiaus išlyginimui bei įtampos neturinčių gipso kartono ir gipso pluošto plokščių siūlių užpildymui, net ir be armatūros juostų
- visoms gipso kartono sistemoms pagal EN 13963
- su sintetinės dervos priedais ir sustiprintas pluoštu
- ištraukiamas iki nulio, kad paviršiai būtų be jungčių
- paviršiaus kokybės klasėms Q1–Q4 sausos statybos srityje (pagal Vokietijos gipso ir gipso statybinių plokščių pramonės asociacijos (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.) Gipso plokščių pramonės grupės informacinį lapą Nr. 2)
- vidaus patalpoms
- 45 minučių apdorojimo laikas
- Atitinka CE reikalavimus pagal DIN EN 13963-4B ir DIN EN 13279-1 (gipso paviršiaus glaistas C7/20/2)

Taikymo sritis

Sintetinės dervos armuotas gipso užpildas, pasižymintis puikiomis sukibimo savybėmis, skirtas vidaus sienų ir lubų paviršiams.

Paruošimas

Tinka naudoti ant visų mineralinių paviršių (pavyzdžiui, gipso, kalkių ir cemento tinkų, akmens, betono, akytojo betono, mūro ir pan.), taip pat ant gipso kartono, gipso pluošto, cemento pluošto ir panašių sausos statybos plokščių. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be atskyrimo medžiagų (dulkių, formavimo aliejaus ir pan.). Labai lygų betoną, taip pat labai sugeriančius, smėliuojančius ir kreiduojančius pagrindus reikia iš anksto apdoroti „profimur“ giluminio gruntavimo medžiaga LF. Taip pat reikia gruntuoti šlifuotus paviršius ir gipso kartono plokščių pjūvio kraštus, kad būtų surištas dulkių sluoksnis ir sumažintas sugeriamumas.

Apdorojimas

Paruošimas:
2 dalis „profimur Super-Haftspachtel“ miltelių įberkite į 1 dalį šalto, švaraus vandens (pvz., 1 kg miltelių į 600 ml vandens) ir išmaišykite. Po 3 minučių glaistą dar kartą trumpai permaišykite.

Naudojimas:
Paruoštą glaistą per 45 minutes užtepkite mentele arba lyginimo mentele ir išlyginkite taip, kad paviršius būtų lygus. „profimur Super-Haftspachtel“ galima dengti ir storesniais sluoksniais per vieną darbo etapą, o ji sukietėja tolygiai, nesusidaro įdubimų ar įtrūkimų. Priklausomai nuo užtepimo storio, aplinkos sąlygų ir statybinio drėgnumo, džiūvimo laikas

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

yra apie 24 valandas – esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo laikas gali atitinkamai pailgėti.

Praktinis patarimas dėl šlifavimo:
Šlifuoti užteptus paviršius lengviausia per 4 dienas po apdorojimo. Norint pasiekti optimalius šlifavimo rezultatus, rekomenduojama naudoti diskinį šlifuoklį (šlifavimo medžiagos grūdėtumas 120) esant lėtai ar vidutinei apsisukimų greičiui ir nedideliam spaudimui.

Tolesni darbai:
Siekiant išvengti nevienodo vėlesnių dažų sluoksnių džiūvimo, kai užtaisyti tik atskiri plotai, pataisytos vietos arba visas paviršius turėtų būti gruntuojamas „profimur“ giluminio grunto LF sluoksniu.

Vartojimas
Apie 1 kg miltelių vienam m², kai sluoksnio storis yra 1 mm.

Saugykla
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, vėsioje ir sausoje vietoje. Atidarytą pakuotę laikyti gerai uždarytą.

Pastabos
Nenaudokite, jei objekto ir patalpos temperatūra yra žemesnė nei +5 °C. Po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu.

Duomenis, susijusius su sauga, rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de arba adresu info@baufan.de.

Perdirbti tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. EWC atliekų kodo Nr. 17 08 02. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandenį ar dirvožemį.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.