



1kg / Prekės Nr.102855 / EAN 4016215102855

3kg / Prekės Nr.102862 / EAN 4016215102862

6kg / Prekės Nr.102879 / EAN 4016215102879

10kg / Prekės Nr.102909 / EAN 4016215102909

Paruošti naudoti dispersiniai klijai, skirti PVC ir CV grindų dangoms, kilimams su vilnoniu, tekstiliniu, džiuo ir putplasčio pagrindu, taip pat adatiniam veltiniui patalpose visam laikui klijuoti. Tinka patalpoms su grindiniu šildymu ir naudoti su kėdžių ratukais pagal DIN EN 12529.

- kilimams su vilnoniu, tekstiliniu, džiuo ir putplasčio pagrindu, adatiniam veltiniui, taip pat PVC ir CV grindų dangoms.
- Nuolatinis stiprus sukibimas
- Lengvas apdorojimas
- Labai maža emisija pagal EC 1 plus
- be tirpiklių ir plastifikatorių
- Tinka kėdžių ratukų apkrovoms pagal DIN EN 12529
- Tinka grindiniam šildymui
- vidaus patalpoms

Taikymo sritis

Dispersiniai klijai, skirti PVC ir CV dangoms, kiliminėms dangoms ir adatinėms veltinėms. Skirti naudoti patalpose, tinka grindų šildymui ir atlaiko kėdžių ratukų apkrovą.

Paruošimas

Tinka naudoti ant cementinio lygintuvo, betono, plytelių, cementinių glaistymo ir išlyginimo mišinių, PVC dangų, V100 drožlių plokščių ir panašių drėgmei atsparių pagrindų. Pagrindas turi būti švarus, visiškai sausas, lygus, tvirtas ir be atskyrimo medžiagų (pvz., dulkių, riebalų ir vaško). Jei pagrindas yra šiurkštus arba nelygus, rekomenduojame jį išlyginti grindų išlyginimo mase. Stipriai sugeriančius, smėlingus ir aktyvus pagrindus reikia iš anksto apdoroti „baufan Tiefgrund LF“ gruntu. Klijuojama grindų danga turi būti aklimatizuota, išlyginta ir be įtampų.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir dantytu mentele užtepkite ant pagrindo. Dantukų tipas A2 (1,5–1,8 mm) skirtas PVC ir kilimams su putų pagrindu. Dantukų tipas B2 (2,1–2,9 mm) skirtas kilimams su veltinio, tekstilės ir džiuo pagrindu.

► Klijavimas drėgnuoju būdu: ant sugeriančių paviršių arba garams pralaidžių dangų grindų dangą klijuokite praėjus 15–30 minučių išgarinimo laikui ir tolygiai prispaudžiant.

► Klijavimas adhezyviniu būdu: Klijuojant nepralaidžias grindų dangas (pvz., PVC) ant nesugeriantį arba tik silpnai sugeriantį pagrindą, būtina užtikrinti, kad būtų išlaikytas pakankamas išgaravimo laikas. Klijus užtepkite ant pagrindo dantytu mentele ir palikite išdžiūti. Priklausomai nuo kambario temperatūros, oro drėgnumo ir pagrindo sugeriamumo, išgaravimo laikas gali trukti keletą valandų. Grindų dangą galima klijuoti, kai klijai jau susiformavo plona plėvelė ir, palietus pirštu, nebejauciami lipnūs, tačiau vis dar yra elastingi.

Klijų likučius nedelsiant nuvalykite švariu vandeniu. Darbo įrankius iškart po naudojimo nuplaukite švariu vandeniu.

Džiūvimo laikas priklauso nuo klijavimo temperatūros. Santykinis oro drėgnumas, viršijantis 90 %, ypač esant žemai temperatūrai, gali žymiai paveikti džiūvimo laiką ir kokybines savybes.

Būtina griežtai laikytis grindų dangos gamintojo montavimo rekomendacijų. PVC dangas galima suvirinti po maždaug 24 valandų.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Vartojimas

esant A2 dantukams → apie 200–300 g/m²

esant B2 dantukams → apie 350–450 g/m²

Saugykla

Pakuotę laikykite gerai uždarytą, vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio.

Pastabos

Darbinė temperatūra:

nuo +10 °C iki +30 °C (medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui)

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu užtikrinti pakankamą vėdinimą. Naudojant klijus, venkite valgyti, gerti ir rūkyti. Venkite sąlyčio su akimis ir oda. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplaukite vandeniu. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

Su sauga susijusią informaciją rasite saugos duomenų lape. Aktuali saugos duomenų lapai pateikiami mūsų svetainėje www.baufan.de.

Šalinimas:

Perdirbti galima tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Neišdžiūvusius likučius šalinama pagal EWC atliekų kodo Nr. 08 04 10.

GISCODE: D1

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.