



Optimaliam pagrindo paruošimui prieš tapetavimą. Ląstelinis makulatas išlygina šiurkštų ir nelygų tinką, patikimai užpildo poras ir suvienodina skirtingą sugeriamumą. Taip užtikrinamas tolygus tapetų prilipimas ir gerokai palengvinamas tapetų klijavimas. Idealiai tinka sienų paviršiams paruošti, kad tapetų klijavimas patalpose būtų švarus, tolygus ir profesionalus.

- Išankstinis pagrindo apdorojimas prieš tapetavimą
- Skirtas nelygiems ir šiurkščių porų tinko paviršiams lyginti
- Reguliuoja sugeriamumą
- teptuku ir mentele
- Vandens garams pralaidus ir kvėpuojantis
- be konservantų

Taikymo sritis

Ląstelinis makulatas kaip teptuku tepamas ir glaistomas tapetų pagrindas grubaus tinko sluoksniui. Išlygina, užpildo poras, reguliuoja įgeriamumą ir gerina sukibimą.

Paruošimas

Visi pagrindai turi būti švarūs, sausi, tvirti, įgeriantys ir be atskyrimo medžiagų. Stiprumui padidinti naudokite "baufan" giliai įsiskverbiantį gruntą LF. Pagrindai, kurių negalima sutvirtinti arba kurie nepakankamai sukimba, turi būti visiškai pašalinti. Įtrūkimus, skyles ir įtrūkimus užtaisyskite baufan vidaus glaistu. Jei abejojate, atlikite bandomąjį užtepimą.

Apdorojimas

Pakuotės turinį išmaišykite atitinkamame kiekyje švaraus šalto vandens. Maišymo santykis: 1 kg baufan cellular maculate sumaišykite su maždaug 6 litrais vandens. Praėjus maždaug 30 minučių brinkimo laikui, tepimo savybės galima optimizuoti įpilant daugiau. Galima tepti voleliu, teptuku, teptuku arba plokščiu teptuku. Jei "baufan Zell-Makulatur" reikia išlyginti, pavyzdžiui, norint išlyginti šiurkštų tinką, atitinkamai sumažinkite vandens kiekį. (1 kg miltelių į 4-5 litrus vandens). Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Kadangi baufan Zell-Makulatur sudėtyje nėra jokių konservantų, sumaišytą produktą reikia naudoti nedelsiant. Džiūvimo trukmė: maždaug 24 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo trukmė atitinkamai ilgesnė.

Vartojimas

1 kg užtenka maždaug 20-25 m² - priklausomai nuo tepimo būdo ir pagrindo būklės Tikslų naudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 48 mėnesiai nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

Pastabos

Naudojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Nedengti dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Naudojant dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščias pakuotes išmeskite tik perdirbimui. Produkto kodas M-DF01

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.