



Aukštos kokybės, greitai tirpstanti metilceliuliozės pasta. Idealiai tinka neaustiniams tapetams klijuoti užtepant pastą ant sienos arba tradiciniu būdu užtepti pastą ant tapetų.

- lygiems ir reljefiniams neaustiniams tapetams ir neaustiniam žaliaviniam pluoštui
- su ritiniu tiesiai ant sienos.
- Neišsilieja ir nelašėja
- greitas - paruoštas naudoti per 5 minutes
- Didelis pradinis sukibimas ir sukibimo stiprumas
- Lengvai ištaisomas
- džiūsta skaidrus
- be konservantų

Taikymo sritis

Neaustinė tapetų pasta, skirta sienų klijavimo technikai ir klasikiniam klijavimui. Idealiai tinka neaustiniams, viniliniams, reljefiniams, tekstiliniams ir stiklo pluošto tapetams, ypač stipri.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be skiriamųjų medžiagų (riebalų, dulkių, klijinių alyvos ir pan.). Nuimkite senus, blogai priglundusius tapetus ir išpurkškite juos "baufan" tapetų nuėmikliu. Įtrūkimus ir skyles užtaisyskite "baufan" vidaus glaistu arba "decomur" superklijuojamuoju glaistu. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreidinius pagrindus iš anksto apdorokite "baufan" giliai įgeriančiu gruntu LF. Permatomiems tapetams (ypač ant skirtingų spalvų pagrindų) rekomenduojame gruntuoti "baufan Wallpaper Primer White".

Apdorojimas

Naudojimo santykis: Naudojimas ant pagrindo (neaustiniai tapetai / polilaminuoti stiklo pluošto tapetai): 1:15 = 7,5 l vandens = 37,5-50 m² Naudojimas ant tapetų (viniliniai tapetai / sunkieji tapetai; audiniai / tekstiliniai tapetai): 1:20 = 10 l vandens = 50-62,5 m² "baufan Roll-Kleister" greitai ir greitai įmaišyskite į šaltą vandenį ir dar trumpai maišyskite (naudojimo santykį žr. lentelėje). Po 5 min. dar kartą energingai išmaišyskite. Klijavimas ant pagrindo: Kadangi neaustinius tapetus nereikia mirkyti, juos galima greitai ir lengvai klijuoti naudojant sienų klijavimo techniką. Tam sumaišytą pastą tolygiai užtepkite ant pagrindo trumpo plauko voleliu arba teptuku 1 - 2 tapetų plokščių pločiu. Tapetų lakštą dėkite tiesiai į šviežios pastos sluoksnį ir tolygiai, be burbuliukų, prispauskite. Tepdami tapetus: Tapetus tolygiai ištepkite pasta ir sudėkite kartu. Praėjus pakankamai mirkymo laiko, klijuokite tapetus užpakaline jungtimi ir prispauskite. Kad padidintumėte atsparumą drėgmei ir šiek tiek įgeriantiems pagrindams, rekomenduojame į vieną maišyto "baufan Roll-Kleister" pakuotę įdėti vieną 750 g skardinę "baufan" tapetų klijų. Tačiau šio priedo nereikėtų naudoti klijuojant sauso sluoksnio neaustinius tapetus, nes tai gali pabloginti neaustinių tapetų lengvą nuėmimą keičiant tapetus. Būtina laikytis tapetų gamintojo apdorojimo instrukcijų. Ant priekinės tapetų pusės esančius pastos likučius nedelsdami pašalinkite drėgnu skudurėliu.

Vartojimas

200-300 ml/m²

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Tinkamai laikomas ir neatidarytas produktas galioja ne trumpiau kaip 48 mėnesius. Pagaminimo data: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbti.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.