Stiklo pluošto ir renovacijos audinių klijai

Techninės informacijos lapas

500g / Prekės Nr.102619 / EAN 4016215102619



Aukštos kokybės specialūs klijai, skirti saugiai ir patvariai klijuoti stiklo pluošto audinius, renovacijos ir dailininkų vatą, taip pat sunkias sienų dangas. Įspūdį daro itin stiprus klijų stiprumas, labai didelis atsparumas drėgmei ir skaidrus džiūvimas. Lengvai tepami voleliu arba teptuku ir idealiai tinka naudoti patalpose. Užtikrina švarius rezultatus ir optimalų pagrindą tolesniems darbams.

- stiklo pluošto audiniui, dailininko vilnai, sunkiai sienų dangai (pvz., vinilinei ar tekstilinei) ir medžio drožlių tapetams.
- Ypač stiprus klijų stiprumas
- Labai didelis atsparumas drėgmei, kai dažoma
- skaidrus džiovinimas

Taikymo sritis

Pasta stiklo pluošto audiniams, neaustinėms medžiagoms, medžio drožlėms ir sunkioms vinilinėms ar tekstilinėms sienų dangoms. Skirta saugiam ir nuolatiniam klijavimui patalpose. Idealiai tinka.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, stabilus, lygus, tolygiai įgeriantis, be dulkių ir riebalų. Pašalinkite senus tapetus ir blogai besilaikančius dažus. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisykite "baufan" vidaus glaistu. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus bei nušlifuotus paviršius iš anksto apdorokite baufan giliai įgeriančiu gruntu LF.

Apdorojimas

Maišymo santykis: Paruošiamieji sluoksniai: Maišyti 1:20 = 10 litrų vandens = apie 70 m² Medžio drožlės: Maišyti 1:11 = 5,5 litro vandens = apie 30 m² Atnaujinimo ir sutvirtinimo vilna, reljefinė vilna, neaustinės medžio drožlės, tekstiliniai tapetai, sunkios sienų dangos: Maišyti 1:10 = 5 litrai vandens = apie 25 m² Stiklo audinys: Maišyti 1:8 = 4 litrai vandens = apie 22,5 m² Pakuotės turinį greitai ir staigiai supilti į šaltą vandenį, intensyviai maišant, ir dar trumpai maišyti. Praėjus maždaug 15 minučių, mišinį vėl energingai išmaišykite. Tolygiai užtepkite klijus ant pagrindo trumpo plauko voleliu arba teptuku lapo pločiu. Į šviežią klijų sluoksnį padėkite pagal dydį supjaustytą lakštą ir tolygiai, be burbuliukų prispauskite. Būtina laikytis tapetų arba dangos gamintojo apdorojimo instrukcijų. Jei gamintojas nurodo, klijus tepkite tiesiai ant sienų dangos ir klijuokite ją praėjus nustatytam mirkymo laikui. Nedažykite sienų dangos emulsiniais dažais, kol klijai visiškai neišdžiūvo.

Saugykla

Laikykite vaikams saugioje, vėsioje ir sausoje vietoje.

Pastabos

Nedirbkite žemesnėje nei +5 °C temperatūroje. Klijų likučius nedelsdami pašalinkite vandeniu. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Išdžiūvusius medžiagų likučius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis arba kaip statybvietės atliekas. EWC atliekų kodas Nr. 08 04 14.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.