Stiklo pluošto ir sienų dangos klijai

Techninės informacijos lapas



750g / Prekės Nr.102664 / EAN 4016215102664
3kg / Prekės Nr.102626 / EAN 4016215102626
16kg / Prekės Nr.102633 / EAN 4016215102633

Skirtas stiklo pluošto audiniams, neaustiniams dažams ir sunkioms sienų dangoms, pavyzdžiui, viniliniams ar tekstiliniams tapetams, saugiai ir patvariai klijuoti patalpose. Aukštos kokybės specialius klijus galima tolygiai užtepti ir jie skaidriai išdžiūsta. Idealiai tinka profesionaliam naudojimui, užtikrina rezultatus be burbuliukų ir stabilų pagrindą vėlesniems dažymo ar renovacijos darbams.

- Ypač stiprus klijų stiprumas
- Stiklo pluošto audiniams, dailininkų vilnai ir sunkioms sienų dangoms
- Labai didelis atsparumas drėgmei, kai dažoma
- džiūsta skaidrus
- be tirpiklių

Taikymo sritis

Pastos stiklo pluošto audiniams, sienų ir lubų dangoms, tekstiliniams, kamštiniams ir PVC tapetams. Taip pat tinka kaip tapetų klijų sukibimą didinanti priemonė patalpose.

Paruošimas

Tinkami pagrindai - betonas, akytasis betonas, gipso sienų plokštės, išlyginamieji mišiniai, cementinis ir gipsinis tinkas, standžiojo putplasčio ir medienos plokštės, seni emulsiniai ir šlifuoti dažų sluoksniai. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, tolygiai įgeriantis, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite birią medžiagą, senus tapetus ir blogai besilaikančius dažų sluoksnius. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreidinius pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF". Jei abejojate, atlikite bandomąjį gruntavimą. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisykite tinkamu "baufan" išlyginamuoju mišiniu.

Apdorojimas

Prieš naudodami klijus gerai išmaišykite. Tinkamo ilgio stiklo pluošto audinį arba tapetus sukarpykite. Tolygiai ir gausiai užtepkite klijų ant sienos avietiniu voleliu 1-3 pločio ruožais ir palikite kelioms minutėms, kad klijai išbluktų. Galiausiai tapetus ant sienos užklijuokite kietu guminiu voleliu, nepalikdami burbuliukų. Jei pagrindas šiek tiek įgeriantis, žema temperatūra arba didelė drėgmė, leiskite šiek tiek ilgiau išblukti. Atlikdami visus darbus, laikykitės sienų dangos gamintojo nurodymų. Klijų likučius nedelsdami pašalinkite švariu vandeniu. Įrankius iš karto po naudojimo nuvalykite vandeniu. Sienų ir lubų paviršius galima nudažyti tinkamais emulsiniais dažais. Dengimo laikas - maždaug 20 minučių. Prireikus sienų dangą dar galima pataisyti ne vėliau kaip per 15 minučių. Džiūvimo laikas įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas) galima nudažyti maždaug po 24 valandų; esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Vartojimas

Lygūs paviršiai → nuo 200 g/m² Nustatykite tikslų sunaudojamą kiekį užtepdami bandomąjį sluoksnį ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą apdorojimo ir džiovinimo metu. Venkite valgyti, gerti ir rūkyti klijų naudojimo metu. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduokite tik perdirbti.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.