Fasadų ir drėgnų patalpų užpildas

Techninės informacijos lapas

400g / Prekės Nr.020333 / EAN 4016215020333



Paruoštas naudoti baltas emulsinis išlyginamasis mišinys, skirtas vidaus ir išorės sienų bei lubų paviršiams. Idealiai tinka drėgnoms patalpoms (pvz., virtuvėms, vonios kambariams, garažams) ir smulkiems fasadų lyginimo darbams. Puikiai tinka nedideliems įtrūkimams ir skylėms taisyti bei nelygiems paviršiams lyginti.

- Didelio stiprumo pluošto užpildas
- Idealiai tinka drėgnoms patalpoms (pvz., virtuvėms, vonios kambariams ir garažams) ir nedideliems fasado užpildymo darbams.
- lengva išlyginti
- sukietėja be įtrūkimų
- Oro sąlygoms atsparus

Taikymo sritis

Drėgnų patalpų užpildas fasadams, vonios kambariams ir virtuvėms, skirtas sienoms ir luboms išlyginti. Prilimpa prie tinko, betono ir gipso kartono plokščių, idealiai tinka mineraliniams paviršiams.

Paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be skiriamųjų medžiagų (dulkių, klojinių alyvos ir pan.). Pašalinkite blogai prilipusį dažų sluoksnį ir atsilupusį tinką. Iš anksto užpildykite gilias skyles išorinėse vietose "baufan" išoriniu užpildu. Labai įgeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus būtina gruntuoti "baufan" giluminiu gruntu LF.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išminkykite vamzdelį. baufan Fasadų ir drėgnų patalpų užpildą užtepkite lygiąja mentele, kad sluoksnio storis būtų ne didesnis kaip 5 mm. Nelygius plotus galima išlyginti arba užglaistyti drėgnu skudurėliu. Netepkite vėlesnių dažų ar klijavimo sluoksnių, kol išlygintas paviršius visiškai neišdžius. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Džiūvimo laikas: maždaug 4-7 valandos, priklausomai nuo tepimo storio, pagrindo ir temperatūros.

Vartojimas

vienam mm storio sluoksnio --> apie 1,7 kg/m²

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 48 mėnesiai nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: mažiausiai + 5 °C medžiagai ir cirkuliuojančiam orui Džiovinimo trukmė priklauso nuo apdorojimo temperatūros. Santykinė drėgmė, viršijanti 90 %, ypač kartu su žema temperatūra, gali labai paveikti džiovinimo laiką ir kokybines savybes. Produkto kodas M-DF02 Atliekų kodas Nr. 080410 (klijų ir sandariklių atliekos). Tuščias pakuotes atiduokite tik perdirbimui. Išdžiūvusių medžiagų likučius galima šalinti pagal atliekų kodą Nr. 170904 (mišrios statybos ir griovimo atliekos) arba kaip buitines atliekas.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.