



Cementinis remontinis užpildas, atsparus atmosferos poveikiui ir drėgmei, yra patikimas sprendimas mineraliniams pagrindams patalpose ir lauke. Jis idealiai tinka įtrūkimams, skylėms ir išdaužoms taisyti ir stebina dideliu sukibimu, tvirtu stiprumu ir ilgalaikiu patvarumu.

- Sintetine derva modifikuotas baltas išlyginamasis mišinys
- fasadams ir drėgnoms patalpoms
- užpildymui ir išlyginimui
- Atsparus oro sąlygoms ir drėgmei
- smulkus išlyginimas
- Mažas chromato kiekis pagal ES reglamento 1907/2006 XVII priedą (47)

Taikymo sritis

Skirtas nelygiems pagrindams lyginti, įtrūkimams ir skylėms mineralinėse sienose ir lubose užpildyti vidaus ir išorės patalpose.

Paruošimas

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Apdorojimas

Švoriame maišymo inde maišydami lėtai pilkite baufano išorės užpildą į skaidrų vandenį, kol gausite pastos pavidalo mišinį be gumulėlių. Maišymo santykis 1,0 kg baufan eksterjero užpildo: užpildas, glaistas - maždaug 0,3-0,4 l vandens. Išmaišę palikite maždaug 1 minutę brinkti ir dar kartą išmaišykite. Paruošta medžiaga išlieka tinkama darbui apie 4 valandas, vėliau jos skiesti nereikėtų. Tepkite mentele, mentele ir pan. bet kokio storio sluoksniu. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite švriu vandeniu. Vėliau dažyti ir klijuoti galima tik visiškai išdžiūvus išlygintam paviršiui. Būtina laikytis dažų ir klijų gamintojų nurodymų dėl cementinių pagrindų paruošiamojo apdorojimo. Džiūvimo trukmė: apie 12 val. vienam mm storio sluoksniui normaliomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo trukmė atitinkamai ilgesnė. Atidengimo trukmė: apie 4-5 val.

Vartojimas

vienam mm sluoksniu storiui → apie 1,5 kg/m²

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo preparato tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip 48 mėnesiai nuo pagaminimo datos (žr. partijos etiketę).

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vengti įkvėpti dulkių. Dėvėkite apsaugines pirštines / apsauginius drabužius / akių apsaugos priemones. Nepatekti į akis, ant odos ar drabužių. Patekus į akis: atsargiai kelias minutes plauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Patekus ant odos: Nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilo. Jei reikia gydytojo konsultacijos, pasiruoškite pakuotę arba etiketę. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandentakius ar dirvožemį. Tuščias pakuotes atiduoti tik perdirbimui. yra: Portlandcementas GISCODE ZP1 - mažai chromatų pagal TRGS 613

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinę technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.