Medienos glaistas

Techninės informacijos lapas

200g / Prekės Nr.101001 / EAN 4016215101001
1kg / Prekės Nr.101018 / EAN 4016215101018



Paruoštas naudoti, be tirpiklių medžio glaistas, skirtas pažeistų medinių paviršių remontui. Jį lengva ir švariai naudoti, o sukietėjus jis tampa vienodas ir be įtrūkimų.

- Spalva – šviesiai ruda
- tintable
- Greitas džiovinimas
- be tirpiklių
- patalpoms ir lauke

Taikymo sritis

Skirta medinėms paviršiams viduje ir lauke. Skirta užpildyti įtrūkimus, skyles, siūles, plyšius, taip pat išlyginti nelygumus.

Paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, sausas, lygus, tvirtas, be dulkių ir riebalų. Pašalinkite supuvusias dalis.

Apdorojimas

Prieš naudojimą išmaišykite, užtepkite mentele ir išlyginkite. Mentelė sukietėja be įtrūkimų, jei sluoksnio storis neviršija 5 mm. Norint suformuoti storesnius sluoksnius, užtepkite kelis kartus, palaukdami, kol visiškai išdžius ankstesnis sluoksnis. Darbo įrankius išvalykite vandeniu iškart po naudojimo. Išdžiūvus medžio glaistą galima lengvai apdirbti mechaniniu būdu (šlifuoti, gręžti), taip pat dažyti beicu ir dažais. Prieš beicuojant rekomenduojama paviršių šiek tiek pašlifuoti.

Džiūvimo laikas:
apytikriai 24 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Atspalvių pritaikymas:
Naudokite ne daugiau kaip 10 % tinkamų universalių atspalvių koncentratų.

Vartojimas

vienam mm sluoksnio storiui → apie 1,4 kg/m²

Saugykla

Pakuotę laikykite gerai uždarytą, vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra:
nuo +5 °C iki +30 °C (medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui)

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis, kruopščiai praplauti vandeniu. Neleisti patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

Saugos duomenis rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Šalinimas:
Perdirbti atiduokite tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Neišdžiūvusius likučius šalinama pagal EWC atliekų kodo Nr. 08 04 10.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.