Silikona sveķu fasādes krāsa

Tehniskās informācijas lapa

5l / Prece Nr.021125 / EAN 4016215021125
10l / Prece Nr.021132 / EAN 4016215021132



Augstas kvalitātes balta fasāžu krāsa jaunu fasāžu krāsošanai un renovācijai. Šī silikona sveķu fasāžu krāsa ir caurlaidīga ūdens tvaiku difūzijai un izceļas ar ļoti augstu pārklājuma spēju un ļoti mazu tendenci uz netīrumiem. Pateicoties integrētajai ilgtermiņa plēves aizsardzībai, virsma ir uzticami aizsargāta pret aļģēm un zaļajiem nogulsnījumiem. Minerāli matētā virsma nodrošina elegantu fasādes izskatu.

- Īpaši balts, pret beršanu izturīgs fasādes pārklājums
- Ar ilgtermiņa plēves aizsardzību pret aļģēm un zaļajiem nogulsnēm
- Ļoti augsta necaurredzamība
- Lietus necaurlaidīgs ar pērlīšu efektu
- Ļoti augsta ūdens tvaika caurlaidība
- minerālais matēts
- izsmidzināms bez gaisa
- 1 litrs aptuveni 6 m² vienreizējam pārklājumam uz gludas pamatnes.

Piemērošanas joma

Balta fasāžu krāsa ilgstošai aizsardzībai pret laika apstākļu ietekmi. Ideāli piemērota arī izmantošanai uz kultūrvēsturiski aizsargātajām ēkām, kā arī uz kaļķainiem apmetumiem.

Sagatavošana

Piemērots visiem minerālajiem pamatvirsmām (piemēram, betonam, mūra darbiem, špakteles masām, cementa apmetumam u. tml.), dabīgajam akmenim, stingri saķērušos un noturīgiem vecajiem krāsu slāņiem ar silikona sveķu, silikātu, dispersijas-silikātu un matētām, absorbējošām dispersijas krāsām, kā arī uz neskartām siltumizolācijas kompozītmateriālu sistēmām. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, stabilai un absorbējošai, bez putekļiem un taukiem. No pamatnes jānoņem neizturīgs materiāls un slikti saķērušies krāsu slāņi. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes jāgruntē ar „baufan“ silikona sveķu dziļgrunti. Jaunajiem pamatapmetumiem jāļauj pilnībā sacietēt vismaz 14 dienas. Plīsumus, caurumus un nelīdzenumus izlīdzināt ar piemērotu „baufan“ špakteles masu.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, otu, penseli, platu otu vai piemērotu smidzinātāju. Ieteicams veikt divkāršu krāsošanu. Pirmā kārta var tikt atšķaidīta ar ne vairāk kā 10 % ūdens. Pēc pirmās krāsas kārtas pilnīgas izžūšanas veikt galīgo pārklājumu neatšķaidītu. Starp krāsošanas kārtām ievērot vismaz 12 stundu žūšanas laiku. Krāsu nedrīkst lietot tiešā saules starojumā, spēcīgā vējā vai ja pastāv lietus risks. Lielu virsmu pārklāšanai, lai izvairītos no krāsas uzkrāšanās, jāstrādā pēc principa „mitrs uz mitra”. Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas jāiztīra ar ūdeni.

Žāvēšanās laiks:
aptuveni 12 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes materiāls); nelabvēlīgos apstākļos žāvēšanās laiks attiecīgi pagarinās.

Tonēšana:
Ar ne vairāk kā 3 % universālo tonēšanas koncentrātu (tikai LW-Oxyd tipiem) vai ārējai lietošanai piemērotām pilntoņu un tonēšanas krāsām.

Norādījumi par uzklāšanu ar bezgaisa smidzinātāju:
Smidzināšanas leņķis: 50°
Sprausla: 0,023 – 0,027

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Smidzināšanas spiediens: 120 – 180 bar

Patēriņš
Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 150 ml/m²
Precīzu patēriņa daudzumu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana
Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet tā, lai tas nesasaltu.

Piezīmes
Apstrādes temperatūra:
no +5 °C līdz +30 °C materiālam, gaisam un pamatnei

Stikla virsmas noteikti jāpārklāj, jo krāsas šļakatas uz stikla ir ārkārtīgi grūti noņemamas. Pārklājiet virsmas, kuras nav paredzēts krāsot.

Pirms apstrādes ievērojiet drošības datus, kas norādīti drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Veicot krāsošanu ar izsmidzinātāju, izmantojiet kombinēto filtru A2/P2. Apstrādes un žāvēšanas laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Izmantojot krāsu, izvairieties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu. Ja krāsa nonāk acīs vai uz ādas, nekavējoties rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Nenovadiet kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

ES VOC robežvērtība šim produktam (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Šī produkta maksimālais VOC saturs: 1 g/l.

Utilizācija:
Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Izžuvušus materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Šķidros atlikumus utilizējiet saskaņā ar EWC atkritumu kodu Nr. 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.