



Ļoti balta fasāžu krāsa ar augstu pārklājuma spēju, kas piemērota gan jaunbūvju, gan renovācijas darbiem. Ideāli piemērota kā renovācijas krāsa siltumizolācijas kompozītām sistēmām. Pateicoties ilgstošajai aizsardzībai pret plēves bojājumiem, krāsa ir izturīga pret aļģēm un zaļajiem nogulsniņumiem. Šī fasāžu krāsa izceļas ar augstu ūdens tvaika caurlaidību un, būdama izturīga pret lietusgāzēm, nodrošina uzticamu un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļu ietekmi, kā arī koptu fasādes izskatu.

- Abrazīvi izturīgs fasādes pārklājums
- Ar ilgtermiņa plēves aizsardzību pret aļģēm un zaļajiem nogulsniņiem
- Īpaši balts pārklājums ar augstu necaurredzamību
- Augsta ūdens tvaika caurlaidība
- izturīgs pret lietu
- izsmidzināms bez gaisa
- 1 litrs aptuveni 6 m<sup>2</sup> vienreizējam pārklājumam uz gludas pamatnes.

### Piemērošanas joma

Balta fasāžu krāsa ūdens tvaiku caurlaidīgiem un lietusgāzes necaurlaidīgiem pārklājumiem ar ilgstošu aizsardzību pret aļģēm un zaļajiem nogulsniņumiem.

### Sagatavošana

Piemērots visiem minerālajiem pamatvirsmām (piemēram, apmetumam, betonam un mūra darbiem), sintētiskajām apmetuma kārtām, kā arī stingri piestiprinātiem vecajiem krāsojumiem ar silikona sveķu, dispersijas-silikāta un dispersijas krāsām. Pamatvirsmai jābūt tīrai, cietai, sausai, stabilai, kā arī bez putekļiem un taukiem. Noņemiet vāji saķērušos vecos krāsu slāņus un valīgo apmetumu. Esošos zaļos pārklājumus noņemiet ar „baufan Algen- und Schimmel-STOP”. Smilšainus, krītošus un stipri absorbējošus pamatnes virsmas iepriekš apstrādājiet ar „baufan Tiefgrund LF”. Jauno apmetumu, lai novērstu izsvīdumus, profesionāli apstrādājiet ar fluoru. Plīsumus, caurumus un nelīdzenumus izlīdziniet ar piemērotu „baufan” špakteles masu.

### Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, suku, otu, platu otu vai piemērotu smidzinātāju. Kā gruntskrāsu krāsu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 5 % ūdens, bet kā galīgo slāni — uzklāt neatšķaidītu pēc pirmā krāsas slāņa pilnīgas nožūšanas. Lielu virsmu pārklāšanai, lai izvairītos no krāsas uzkrājumiem, strādājiet pēc principa „mits uz mitra”. Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas iztīriet ar ūdeni.

### Žāvēšanās laiks:

aptuveni 6–8 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes materiāls); nelabvēlīgos apstākļos žāvēšanās laiks attiecīgi pagarinās.

### Toni:

Izmantojiet piemērotus universālos tonēšanas koncentrātus vai pilntoņu un tonēšanas krāsas (pievienojiet ne vairāk kā 10 %, lai nepasliktinātu kopējā pārklājuma būvfizikālās īpašības. Noteikti jāpievērš uzmanība izturībai pret gaismu un laika apstākļiem.)

Norādījumi par uzklāšanu ar bezgaisa smidzinātāju:

Smidzināšanas leņķis: 50°

Sprausla: 0,023 – 0,027

Smidzināšanas spiediens: 120 – 180 bar

### Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

## Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 150 ml/m<sup>2</sup>

Precīzo patēriņa daudzumu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

## Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

## Piezīmes

Apstrādes temperatūra:

no +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējai gaisa temperatūrai un pamatnei

Pirms apstrādes ievērojiet drošības datus, kas norādīti drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē [www.baufan.de](http://www.baufan.de).

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Veicot izsmidzināšanas darbus, izmantojiet kombinēto filtru A2/P2. Apstrādes un žāvēšanas laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Izmantojot krāsu, izvairieties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu. Ja krāsa nonāk acīs vai uz ādas, nekavējoties rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Nenododiet kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

ES VOC robežvērtība šim produktam (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Šī produkta VOC saturs maks.: 1 g/l.

Utilizācija:

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Izžuvušos materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Šķidros atlikumus izmetiet saskaņā ar atkritumu kodu Nr. 08 01 12.

### Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.