Interjera latekss

Tehniskās informācijas lapa



2,5l / Prece Nr.021422 / EAN 4016215021422
5l / Prece Nr.021453 / EAN 4016215021453
10l / Prece Nr.021507 / EAN 4016215021507

Balta, nodilumizturīga lateksa krāsa augstas kvalitātes iekštelpu apdarei. Krāsa izceļas ar augstu pārklājuma spēju un elegantu matētu virsmas apdari. Tādēļ tā ir īpaši piemērota gludu un strukturētu pamatņu, stikla auduma, strukturētu un reljefu tapetu pārkrāsošanai. Pateicoties augstajai izturībai, krāsa ir ideāli piemērota intensīvi noslogotām virsmām. Vienmērīgais rezultāts nodrošina koptas, izturīgas sienas un modernu, augstvērtīgu telpas izskatu.

- Izturīgiem iekštelpu pārklājumiem
- Augsta necaurredzamība
- kontrasta koeficienta 2. klase ar iznākumu 6 m²/l
- 2. nodilumizturības klase saskaņā ar DIN EN 13300
- Spīduma pakāpe G3 – matēts
- Nesatur šķīdinātājus, plastifikatorus un miglošanas aktīvās vielas
- izsmidzināms bez gaisa

Piemērošanas joma

Matēta lateksa krāsa iekštelpu sienu un griestu virsmām.

Sagatavošana

Visiem minerālajiem pamatvirsmām (piemēram, betons, mūra darbi, špakteles, cementa, ģipša un kaļķa apmetumi), raupjām tapetēm, stikla šķiedras audumam un citām pārkrāsojamām tapetēm un sienu segumiem, ģipškartona un citām sausās apdares plāksnēm, kā arī stingri piestiprinātiem dispersijas krāsu pārklājumiem. Pamats jābūt sausam, tīram, stabilam, bez putekļiem un taukiem. No pamatnes jānoņem atdalījušies materiāli, vecās tapetes un slikti piestiprinātie krāsu slāņi. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes jāgruntē ar „baufan Tiefgrund LF“. Plīsumus, caurumus un nelīdzenumus jāizlīdzina ar piemērotu „baufan“ špakteles masu.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, suku, otu, platu otu vai piemērotu smidzinātāju. Kā gruntskrāsu krāsu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 5 % ūdens. Kā virsējo slāni uzklājiet neatšķaidītu pēc pirmā krāsas slāņa pilnīgas nožūšanas. Lielu virsmu pārklāšanai, lai izvairītos no pārklājuma nevienmērības, strādājiet pēc principa „mitrs uz mitra”. Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas iztīriet ar ūdeni.

Žūšanas laiks:
apm. 5 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvā gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes materiāls); nelabvēlīgos apstākļos žāvēšanās laiks attiecīgi pagarinās.

Tonēšana:
Ar ne vairāk kā 10 % universālo tonēšanas koncentrātu vai pilntoņu un tonēšanas krāsu.

Norādījumi par uzklāšanu ar bezgaisa smidzinātāju:
Smidzināšanas leņķis: 50°
Sprausla: 0,023 – 0,027
Smidzināšanas spiediens: 120 – 180 bar

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 150 ml/m²
Precīzo patēriņa daudzumu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Uzglabāšana
Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet tā, lai tas nesasaltu.

Piezīmes
Apstrādes temperatūra:
no +5 °C līdz +30 °C materiālam, gaisam un pamatnei

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Aizsegt virsmas, kuras nav paredzēts krāsot. Veicot izsmidzināšanas darbus, izmantojiet kombinēto filtru A2/P2. Apstrādes un žāvēšanas laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Izmantojot krāsu, izvairieties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu. Saskarei ar acīm vai ādu nekavējoties rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Neļaujiet nokļūt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

ES VOC robežvērtība šim produktam (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Šī produkta maksimālais VOC saturs: 1 g/l.

Atkritumu apstrāde:
Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausie materiāla atlikumi var tikt izmesti kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumi. Šķidros atlikumus iznīciniet saskaņā ar atkritumu kodu Nr. 08 01 12.

GISCODE pārklājumu materiāliem: BSW20

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.