



Balta minerāla iekštelpu krāsa uz silikāta bāzes saskaņā ar DIN 18363, kas paredzēta īpaši pagrabu telpām. Krāsa bez konservantiem uz kālija silikāta bāzes ir videi draudzīga un piemērota patīkamam telpu klimatam. baufan pagraba krāsa ir gandrīz bez smaržas un ar 2. klases pārklājuma spēju nodrošina ļoti labu pārklājumu.

- Ļoti caurlaidīgs
- minerālajam pamatam
- ideāli piemērots pagrabu un garāžu sienām

Piemērošanas joma

Balta silikāta iekšdarbu krāsa lietošanai pagrabtelpās saskaņā ar standartu DIN 18363. Ar vāju smaržu, bez konservantiem, ar augstu pārklājuma spēju, nodrošina labvēlīgu telpas mikroklimatu un izcilu pārklājuma spēju.

Sagatavošana

Visiem minerālmateriālu pamatiem, piemēram, apmetumam, betonam vai mūrējumam, kā arī esošiem, slodzi nesošiem silikāta pārklājumiem. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, nebojātai un bez putekļiem, taukiem vai negludām daļiņām. Stipri uzsūcošas, slīpētas vai krītainas virsmas iepriekš jāgruntē ar baufan Silikāta fiksatoru. Plaisas, caurumus un nelīdzenumus labojiet ar piemērotu baufan izlīdzinošo masu.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, otu, otu, plakano otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Ieteicams uzklāt vienu līdz divas kārtas atkarībā no pamatnes uzsūktspējas un stāvokļa. Gruntskrāsu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 10 % baufan Silikāta fiksatoru. Pēc tam, kad pirmā krāsas kārtā ir izžuvusi, virsējo kārtu uzklāt neatšķaidītu. Atkarībā no pamatnes uzsūktspējas un telpas klimata žūšanas laiks ir aptuveni 5 stundas; nelabvēlīgos apstākļos (piemēram, zema temperatūra vai augsts gaisa mitrums) žūšanas laiks var būt ilgāks.

Patēriņš

aptuveni 125 ml/m² vienā kārtā. Precīzu izmantojamo daudzumu nosakiet, izmēģinājuma kārtā uzklājot uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Ievērojiet tehnisko datu lapu. Materiāla, cirkulējošā gaisa un pamatnes apstrādes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C. Tūlīt pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Nodrošināt rūpīgu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no saskares ar acīm un ādu, jo krāsas pH vērtība ir augsta. Ieteicams valkāt cimdus un aizsargbrilles (bez stikla). Saskares gadījumā ar ādu noskalojiet ar lielu ūdens daudzumu. Saskaroties ar acīm, nekavējoties izskalot ar lielu ūdens daudzumu un, ja nepieciešams, meklēt medicīnisku palīdzību. Izsmidzināšanas darbiem izmantojiet kombinēto A2/P2 filtru. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Uzglabāt cieši noslēgtu un vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Partijas Nr. skatīt nospiedumu.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.