Daudzšķidru šķidrumu Olafirn MF

Tehniskās informācijas lapa

1l / Prece Nr.520212 / EAN 4007954146026



Izolējošs koncentrāts sārmainu substrātu, kas satur kaļķi un cementu, drošai neitralizēšanai. Samazina lieko sārmainību, novērš izskalojumus un nodrošina vienmērīgu, lipīgu pamatu turpmākajiem pārklājumiem. Ideāli piemērots substrāta pirmapstrādei.

- Novērš krāsas bojājumus un traipus
- Jaunu apmetuma laukumu pirmapstrādei
- sacietina un hermetizē sairstošas un slīpējošas apmetuma virsmas
- Pret šķīstošo kaļķa sāļu izkūstēšanu
- lai cīnītos pret mūra sāli petroli sākotnējā posmā.
- Gruntskrāsa silikāta krāsu tehnikā
- Var atšķaidīt ar ūdeni līdz 1:4.

Piemērošanas joma

OLAFIRN neitralizē un sablīvē kaļķakmens un cementa pamatnes, novērš izskalojumus un traipus, kā arī izolē ūdens pēdas un sodrējus.

Sagatavošana

Pirms apstrādes ar OLAFIRN svaigam apmetumam un betonam jābūt pilnībā nostrādājušam. Svaigu apmetumu nedrīkst fluorizēt 14 dienas. No substrāta jānoņem visas vaļējās daļiņas.

Apstrāde

Atšķaidiet OLAFIRN ar ūdeni proporcijā 1:4 un uzklājiet šķīdumu uz virsmas divas reizes, izmantojot otu. Tvertnēm un darbarīkiem jābūt skābju izturīgiem, un tūlīt pēc lietošanas tie jānotīra ar ūdeni. Pēc izžūšanas apstrādātās virsmas vēlreiz noskalojiet ar ūdeni. Pasargājiet materiālus, kas nav izturīgi pret skābi (piemēram, marmors, stikls, flīzes u. c.), no šļakatām un, ja nepieciešams, nekavējoties noskalojiet ar ūdeni.

Patēriņš

1 litrs ir pietiekams apmēram 10-12 m², ja uzklāj divreiz.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: vismaz + 5 °C materiālam un cirkulējošajam gaisam Atkritumu kods Nr. 060106 Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Materiāla atliekas var likvidēt šķīduma veidā vai izžāvētas saskaņā ar atkritumu kodu Nr. 170904 (jauktie būvniecības un nojaukšanas atkritumi), saskaņā ar atkritumu kodu Nr. 060106 (citas skābes) vai kā sadzīves atkritumus.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.