

1l / Prece Nr.014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / Prece Nr.014802000 / EAN 4007954148020
5l / Prece Nr.014803000 / EAN 4007954148037
10l / Prece Nr.014804000 / EAN 4007954148044



Šķīdinātāju bāzes siloksāna fasāžu impregnēšana minerālu substrātiem. Tas nodrošina uzticamu aizsardzību pret lietussgāzēm, mitrumu un netīrumiem, pateicoties tā dziļi iedarbīgajam hidrofbiskajam efektam. Elpojošs, bezkrāsains un caurspīdīgs - ideāli piemērots apmetumam, betonam, ķieģeļiem, klinkeram un minerālu pārklājumiem.

- Novērš mitruma un ūdens uzsūkšanos
- bezkrāsains, caurspīdīgs
- Zems aromāts, jo nesatur aromātiskās vielas
- Augsta ūdens tvaika caurlaidība, elpojošs.
- Novērš sala un konstrukcijas bojājumus
- netīrumus atgrūdošs
- krāsojama
- izturīgs pret sārmiem

Piemērošanas joma

SILIFIRN L impregnē minerālmateriālu pamatnes, padarot tās ūdensnecaurlaidīgas, aizsargā pret mitrumu, sala bojājumiem un netīrumiem un samazina apkures izmaksas.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt stabilai un bez atdalītājiem (taukiem, pelējuma eļļām utt.). Pirms impregnēšanas rūpīgi jāveic tīrīšanas pasākumi, piemēram, zaļo nogulšņu (sūnu, ķērpju u. c.) noņemšana. Pēc tīrīšanas pasākumu veikšanas virsmām jābūt pilnīgi sausām, pirms tiek veikts nākamais darba posms.

Apstrāde

Uzklājiet SILIFIRN L no augšas uz leju divas reizes slapjš uz slapja, izmantojot otu vai otu. Ja pamatne ir ļoti absorbējoša, uzklājiet vēl vienu kārtu pēc tam, kad tā ir pilnībā izžuvusi. Uzklāšanas daudzums jāpielāgo pamatnes uzsūktspējai - ja nepieciešams, izveidojiet testa laukumu.

Patēriņš

400 - 600 ml/m², uzklājot divas reizes - atkarībā no pamatnes. Precīzu patēriņa daudzumu nosaka, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabājiet trauku cieši noslēgtu un uzglabājiet vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Nav piemērots virsmām, kas satur apmetumu. Pirms apstrādes jāaizlāpē/jānovērš celtniecības defekti, piemēram, plaisas mūrī, trūkstošas šuves utt. Neveikt darbus tiešos saules staros. Virsmas, kas netiks apstrādātas, iepriekš jāaizsargā, veicot atbilstošus pasākumus. Uzklāšanas laikā vienmēr jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (aizsargbrilles, cimdi un elpošanas ceļu aizsarglīdzekļi). Krāsas padziļināšanās parasti ir iespējama, tāpēc izveidojiet testa laukumu neuzkrītošā vietā. Nelietot zem +5 °C objekta un apkārtējās vides temperatūras. Darbarīkus pēc lietošanas nekavējoties notīriet ar PUFAS vai dekotrikālo suku tīrīšanas līdzekli. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētu materiālu atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Šķidros atlikumus izmantot saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 01 11. Nepieļaut, ka atkritumi nokļūst kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.