Kontaktu līme

Tehniskās informācijas lapa



2,5kg / Prece Nr.007302001 / EAN 4007955073024
700g / Prece Nr.007301001 / EAN 4007955073017

Kontaktlīme bez šķīdinātāja drošai korķa, kā arī Styrofoam®, koka grīdlīstes, paklāju un tamlīdzīgu materiālu līmēšanai grīdas laukumos. Droši pielīp arī pie neabsorbējošiem substrātiem un nodrošina tīru, noturīgu uzklāšanu iekštelpās.

- Ideāli piemērots paklāju ieklāšanai uz pakāpieniem
- Ļoti zema emisija saskaņā ar EC 1 plus
- tūlītēja piekļuve
- Piemērots krēslu riteņiem saskaņā ar DIN EN 12529.
- Piemērots zemgrīdas apsildei
- Styropor® - reģistrēta BASF SE preču zīme

Piemērošanas joma

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

Sagatavošana

Piemēroti ir minerālmateriālu substrāti, V100 skaidu plātnes, OSB plātnes, koks, parkets, laminēts, linoleja, metāla un līdzīgi substrāti. Pamatnei jābūt sausai, izturīgai, tīrai un līdzenai. Notīriet vasku, taukus, netīrumus, putekļus un citus piesārņotājus. Gruntējiet ļoti absorbējošus, slīpēšanas un krītēšanas pakāpes substrātus, piemēram, ar Tiefengrund LF vai Putz- und Haftgrund. Izlīdziniet nelīdzenas un nelīdzenas grīdas virsmas ar grīdu izlīdzinošo masu. Līmējamajam segumam jābūt kondicionētam, atslābinātam un izlīdzinātam.

Apstrāde

Uzklājiet kontaktlīmi no abām pamatnes un līmējamā materiāla pusēm, izmantojot īsu rullīti vai otu, lai izveidotu noslēgtu plēvi. Ļaujiet kontaktlīmijai uzliesmot, līdz tā ir caurspīdīgi nožūšanas stāvoklī (aptuveni 30-90 minūtes atkarībā no pārklājuma un pamatnes). Pēc tam uzlieciet segumu pareizā stāvoklī un stingri piespiediet, vispirms šuves zonā un pēc tam pa visu virsmu. Ir ļoti svarīgi, lai segums tiktu uzklāts precīzi, jo pēc tam, kad abas līmes kārtas ir saskārušās, to vairs nav iespējams labot. Strādājiet ar lielām platībām pa daļām, jo grīdas segumu var ieklāt ne ilgāk kā 2 stundas pēc tam, kad līme ir caurspīdīgi nožāvējusies. Pa līmēto grīdas segumu var staigāt uzreiz, un pēc vienas dienas tas ir pilnībā nestspējīgs. Virsmu apstrādājiet ne ātrāk kā pēc 24 stundām.

Patēriņš

Aptuveni 250 g/m² abpusējai uzklāšanai

Uzglabāšana

Uzglabājiet trauku cieši noslēgtu un uzglabājiet vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Piezīmes

Nav piemērots PVC līmēšanai. Jāievēro grīdas seguma ražotāja uzstādīšanas vadlīnijas. Nelietot zem +15 °C objekta un istabas temperatūrā vai virs n75 % mitruma. Līmes paliekas nekavējoties notīriet ar ūdeni. Tūlīt pēc lietošanas instrumentus notīrīt ar ūdeni. Izžāvētos materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai būvlaukuma atkritumiem. Nesagatavojušos atlikumus utilizēt saskaņā ar EWC atkritumu kodu Nr. 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.