



Smalks, ar plastmasu pastiprināts izlīdzinošs maisījums iekšējo sienu un griestu virsmu remontam, izlīdzināšanai un izlīdzināšanai. Izceļas ar optimālu saķeri pat uz sarežģītiem pamatiem, piemēram, flīzēm, betona vai ģipškartona plāksnēm. Viegli uzklājams, ļoti viegli slīpējams un piemērots arī mitrās telpās. Ideāli piemērots gludu, līdzenu virsmu sagatavošanai turpmākajiem krāsošanas, pārklāšanas vai tapešu līmēšanas darbiem.

- Ļoti smalks, balts izlīdzinošs maisījums uz speciāla cementa bāzes.
- Ideāli piemērots remontam, izlīdzināšanai, aizpildīšanai un šuvju iestrādāšanai.
- Optimāla saķere pat uz sarežģītiem pamatiem, piemēram, krāsotām virsmām un glazētām flīzēm.
- Arī mitrām telpām
- Ļoti labas slīpēšanas īpašības
- Iekštelpās
- Zems hromātu saturs saskaņā ar ES Regulas 1907/2006 XVII pielikumu (47)

Piemērošanas joma

Flīžu un virsmu pildītājs iekštelpām un mitrām telpām. Pieguļ flīzēm, betonam un apmetumam, ideāli piemērots izlīdzināšanai, aizpildīšanai un šuvju iestrādāšanai, viegli slīpējams. Vannas istabā.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, nebojātai, tīrai, bez putekļiem un taukiem. Noņemiet vaļīgās detaļas, slikti pielipušās krāsas un elastīgos pārklājumus. Ļoti absorbējošus, slīpētus un krītus pamatus iepriekš apstrādāiet ar baufan Deep Primer LF. Rūpīgi notīriet un attaukojiet flīzes un citus neabsorbējošus substrātus.

Apstrāde

Sajaukšana: 2 daļas baufan flīžu un virsmu aizpildītāja ieberiet 1 daļā tīra, auksta ūdens un maisiet, līdz iegūstiet maisījumu bez gabaliņiem (maisīšanas attiecība: 1 kg pulvera + 500 ml ūdens). Sagatavotais izlīdzinošais maisījums saglabājas derīgs aptuveni 40 minūtes. Ar lāpstiņu vai izlīdzinošo špakteli lāpstiņu uzklāt baufan flīžu un virsmu izlīdzinošo maisījumu (kārtas biezums no 0 līdz 20 mm). Izlīdzinošo maisījumu ir viegli izlīdzināt un filcēt, un pēc izžūšanas, ja nepieciešams, to var ļoti labi noslīpēt. Pēc slīpēšanas jānoslīpētās vietas jāapstrādā ar baufan Deep Primer LF.

Patēriņš

1 kg pulvera uz 1 m² pie 1 mm biezuma.

Uzglabāšana

Uzglabāt iepakojumu cieši noslēgtu vēsā un sausā vietā.

Piezīmes

Nelietot zem +5 °C objektā un istabas temperatūrā. Pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Veicot remontdarbus, ņemiet vērā atšķirīgo absorbcijas spēju un sārmainīgo sārmainību. Jāievēro krāsu un līmju ražotāju norādījumi par cementa pamatnes iepriekšēju apstrādi. Nav piemērots pastāvīga mitruma iedarbībai. Tukšās tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Cietinātā materiāla atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Atkritumu kods EWC 06 02 99.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.