Interjera aizpildītājs

Tehniskās informācijas lapa



500g / Prece Nr.101209 / EAN 4016215101209
1kg / Prece Nr.101261 / EAN 4016215101261
5kg / Prece Nr.101247 / EAN 4016215101247
10kg / Prece Nr.101285 / EAN 4016215101285
20kg / Prece Nr.101254 / EAN 4016215101254

Celulozes pastiprināta ģipša bāzes špaktele iekš telpu sienu un griestu virsmām. Lieliski piemērota plaisu un caurumu aizpildīšanai, nelīdzenu virsmu izlīdzināšanai, dībeļu nostiprināšanai, ģipškartona plākšņu savienojumu aizpildīšanai un modelēšanai.

- aizpildīšanai, izlīdzināšanai un modelēšanai
- elastīga ģipša bāzes špaktele
- ar metilcelulozi optimālai saķerei.
- Viegla un droša apstrāde
- Apstrādes laiks: 60 minūtes
- sacietē bez plaisām
- veido ideālu pamatni krāsām, tapetēm un tamlīdzīgiem materiāliem.

Piemērošanas joma

Elastīga ģipša bāzes iekšdarbu špakteles masa sienu un griestu virsmām.

Sagatavošana

Paredzēts visiem minerālajiem pamatvirsmām (betona, ģipša, kaļķa un cementa apmetums, mūra darbi utt.), kā arī ģipškartona un ģipša šķiedru plāksnēm. Nav piemērots stiklam, metālam, plastmasai un koksnei. Mitruma ietekmētiem iekšējiem virsmām un āra apstākļos iesakām izmantot „baufan“ āra špakteli.

Pamatnei jābūt sausai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. Noņemiet atdalījušās daļas. Ļoti gludu betonu un stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes iepriekš apstrādājiet ar „baufan“ gruntskrāsu LF.

Apstrāde

Ielieciet 2 daļas „baufan“ iekšdarbu špakteles 1 daļā tīra, auksta ūdens un maisiet, līdz izveidojas pastveida masa bez kunkuļiem (maisīšanas proporcija: 1 kg „baufan“ iekšdarbu špakteles – apm. 600 ml ūdens). Ļaujiet maisījumam nogatavināties apmēram trīs minūtes, pēc tam vēlreiz samaisiet. Sagatavotā špakteles masa ir lietojama apmēram 1 stundu un to nedrīkst vēlāk atšķaidīt.

Uzklājiet „baufan“ iekšdarbu špakteli ar špakteli vai gludināmā lāpstiņu un izlīdziniet līdz virsmas līmenim. Špakteles masa ir viegli izlīdzināma, un pēc pilnīgas izžūšanas to nepieciešamības gadījumā var noslīpēt. Lai izlīdzinātu virsmas absorbcijas spēju, veicot izlabošanas darbus, ieteicams pēc pilnīgas izžūšanas apšpaktotās vietas vai arī visu virsmu vēlreiz apstrādāt ar baufan Tiefgrund LF.

Patēriņš

aptuveni 1 kg pulvera uz m² pie 1 mm slāņa biezuma

Uzglabāšana

Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā un sausā vietā.

Piezīmes

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Nelietot, ja izstrādājuma un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Pēc lietošanas instrumentus nomazgāt ar ūdeni.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Pirms lietošanas ievērot drošības datus, kas norādīti drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sacietējušos materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus (atkritumu kods EWC 17 08 02).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.