



500g / Prece Nr.101209 / EAN 4016215101209

1kg / Prece Nr.101261 / EAN 4016215101261

5kg / Prece Nr.101247 / EAN 4016215101247

10kg / Prece Nr.101285 / EAN 4016215101285

20kg / Prece Nr.101254 / EAN 4016215101254

Dabīgā ģipša iekšējais pildītājs ir ideāli piemērots iekšējo sienu un griestu virsmu aizpildīšanai, izlīdzināšanai un modelēšanai. Gluda, ar celulozi pastiprinātais izlīdzinošais maisījums pārsteidz ar optimālu saķeri, vieglu uzklāšanu un gludu apdari - ideāli piemērots labošanas darbiem, remontiem un radošam virsmu dizainam.

- aizpildīšanai, izlīdzināšanai un modelēšanai
- Gluds izlīdzinošs maisījums uz dabīgā ģipša bāzes
- ar metilcelulozi optimālai saķerei.
- Viegla un droša apstrāde
- Uguns uzvedība: A1
- Atbilst CE prasībām saskaņā ar DIN EN 13963-3B un DIN EN 13279-1 (ģipša izlīdzinošais maisījums C7/20/2).

Piemērošanas joma

Izlīdzinošais maisījums nelīdzenām sienām un griestiem: aizpilda plaisas un caurumus, līmē cietas putuplasta plātnes un piestiprina pie betona, ģipša, stikla, plastmasas un metāla.

Sagatavošana

Visām pamatnēm jābūt tīrām, sausām, līdzenām, izturīgām, absorbējošām un bez atdalītājiem. Stiprības palielināšanai izmantojiet baufan dziļi iesūcošo gruntskrāsu LF. Pamatī, kurus nav iespējams konsolidēt vai kuri nav pietiekami saķerīgi, ir pilnībā jānoņem. Ja rodas šaubas, veiciet testa uzklāšanu.

Apstrāde

1. Tīrā maisīšanas traukā tīrā ūdenī lēnām ieberiet baufan Innenspachtel, maisot, līdz tiek iegūts pastveida maisījums bez gabaliņiem. Maisīšanas attiecība 1,0 kg baufan Innenspachtel: līmēšana, dībeļi, pildījums - apmēram 0,5-0,6 litri ūdens izlīdzināšana, pildījums - apmēram 0,6-0,7 litri ūdens 2. Pēc sajaukšanas atstājiet nogatavoties apmēram 1 minūti un vēlreiz samaisiet. Pēc tam neatšķaidiet sagatavoto materiālu! 3. Uzklājiet ar lāpstiņu, špakellāpstiņu u.c. jebkurā slāņa biezumā. 4. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar tīru ūdeni. Pirms krāsošanas gruntējiet visu sienu un griestu virsmu, lai panāktu virsmas izskatu bez ēnām. Žūšanas laiks: Žūšanas laiks atkarīgs no uzklāšanas temperatūras. Relatīvais mitrums virs 90 %, īpaši kopā ar zemu temperatūru, var būtiski ietekmēt žūšanas laiku un kvalitātes īpašības. Uzklāj: līdz aptuveni 1 stundai Cietēšana: aptuveni 2 stundas Pārklāšana: pēc aptuveni 1 dienas.

Patēriņš

uz 1 mm slāņa biezuma -> aptuveni 0,7 kg/m².

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: vismaz + 5 °C materiālam un cirkulējošajam gaisam Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Materiāla atlikumus var utilizēt saskaņā ar atkritumu kodu Nr. 170802 (būvmateriāli uz ģipša bāzes, izņemot tos, kas atbilst kodam 170801).

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.