Koka tepe

Tehniskās informācijas lapa

200g / Prece Nr.101001 / EAN 4016215101001
1kg / Prece Nr.101018 / EAN 4016215101018



Lietošanai gatavs, bez šķīdinātāju koka līme bojātu koka virsmu labošanai. To var viegli un tīri uzklāt, un tā sacietē vienmērīgi un bez plaisām.

- Krāsa – gaiši brūna
- tonēšanas tabula
- Ātra žāvēšana
- bez šķīdinātājiem
- iekštelpām un ārtelpām

Piemērošanas joma

Koka virsmām iekštelpās un āra apstākļos. Plīsumu, caurumu, šuvju un spraugu aizpildīšanai, kā arī nelīdzenumu izlīdzināšanai.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, līdzenai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. Noņemiet sapuvušās detaļas.

Apstrāde

Pirms lietošanas maisīt, uzklāt ar lāpstiņu un izlīdzināt. Lāpstiņa sacietē bez plaisām līdz 5 mm biezam slānim. Lai iegūtu biezākus slāņus, uzklājiet vairākas kārtas, pēc tam, kad iepriekšējais slānis ir pilnībā izžūdis. Darba rīkus tīriet ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas. Pēc pilnīgas izžūšanas koka špakteli var viegli apstrādāt mehāniski (slīpēt, urbj), kā arī apstrādāt ar beicēm un krāsām. Pirms beicēšanas ieteicams virsmu nedaudz noslīpēt.

Žāvēšanās laiks:
aptuveni 24 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatne); nelabvēlīgos apstākļos žāvēšanās laiks attiecīgi pagarinās.

Tonēšana:
Ar ne vairāk kā 10 % piemērotiem universālajiem tonēšanas koncentrātiem.

Patēriņš

uz 1 mm slāņa biezuma → aptuveni 1,4 kg/m²

Uzglabāšana

Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet tā, lai tas nesasaltu.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra:
no +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējai gaisa temperatūrai un pamatnei

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Saskarei ar acīm rūpīgi izskalot ar ūdeni. Neļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Drošības informāciju lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

www.baufan.de.

Atkritumu apstrāde:
Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Izžuvušus materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Neizcietējušos atlikumus izmetiet saskaņā ar EWC atkritumu kodu Nr. 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.