Kaļķa špaktele 904

Tehniskās informācijas lapa

/ Prece Nr.026503208 / EAN 4016215105221



Lietošanai gatavs kaļķa špaktelis minerāliem pamatmateriāliem iekštelpās. „profimur“ kaļķa špaktelis izceļas ar augstu ūdens tvaika difūzijas spēju un regulē mitrumu, kā arī izlīdzina telpas mikroklimatu. Pēc pilnīgas izžūšanas apmetotās virsmas ir ļoti viegli slīpēt.

- gatavs lietošanai
- minerālajam pamatam
- Ļoti labas slīpēšanas īpašības
- nesatur konservantus, šķīdinātājus un plastifikatorus
- ļoti labi elpojošs
- iekštelpās

Piemērošanas joma

Lietošanai gatava, balta minerāla bāzes špaktele sienu un griestu virsmām iekštelpās.

Sagatavošana

Piemērots visiem minerālajiem pamatnes materiāliem (betons, porainais betons, kalcija silikāta plāksnes, kaļķa un cementa apmetums, mūra darbi utt.). Nav piemērots ģipša pamatnēm (ģipša apmetumiem, ģipša špaktelmasām, ģipškartona plāksnēm), grīdām, dispersijas pamatnēm, stiklam, metālam, plastmasai un koksnei. Pamatnei jābūt sausai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. Stipri absorbējošus, smilšainus un krītošus pamatnes, kā arī noslīpētas virsmas iepriekš apstrādājiet ar silikāta fiksatīvu.

Apstrāde

Pirms lietošanas „profimur“ kaļķa špakteli labi samaisiet (ja iespējams, ar mašīnu, un var pievienot līdz 3 % ūdens), uzklājiet ar špakteli vai gludināmā lāpstiņu un izlīdziniet līdz virsmai. Uzklājot uz visas virsmas, maksimālais slāņa biezums ir 4 mm. Pēc pilnīgas izžūšanas „profimur“ kaļķa špakteli nepieciešamības gadījumā var viegli noslīpēt (sākot no 150. graudainības).

Uzklāšana ar izsmidzinātāju:
Drīkst izmantot tikai bezgaisa izsmidzinātājus, kurus iekārtas ražotājs ir apstiprinājis izsmidzināmu špaktelmasu apstrādei. Darba spiediens: 130 bar; sprauslas izmērs: 551; šļūtenes garums: maks. 15 m.

Špakteles masa sacietē, žūstot – žūšanas laiks ir atkarīgs no uzklātā slāņa biezuma, pamatnes īpašībām un vides apstākļiem. Turpmākus krāsošanas un līmēšanas darbus veikt tikai pēc tam, kad špaktelētā virsma ir pilnībā izžuvusi.

Patēriņš

aptuveni 1,7 kg uz m² pie 1 mm slāņa biezuma. Precīzo patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu, drošu pret bērniem un uzglabāt vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Nelietot, ja objekta un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C vai augstāka par +35 °C. Darbarīkus nekavējoties pēc lietošanas notīrīt ar ūdeni.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Drošības informāciju lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de vai info@baufan.de.

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausu materiāla atliekas var izmest sadzīves atkritumos vai kā būvlaukuma atkritumus. Neizcietējušās atliekas jāutilizē saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 04 10. Nedrīkst ļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.