Roll-on 903

Tehniskās informācijas lapa

/ Prece Nr.032905208 / EAN 4016215105054



- nesatur šķīdinātājus un plastifikatorus
- virsmu kvalitātes klasēm Q3–Q4 sausās apdares darbos (saskaņā ar 2. tehnisko norādījumu, ko izdevusi Ģipškartona plākšņu ražotāju grupa Vācijas Ģipša un ģipškartona plākšņu ražotāju federācijā (Bundes-verband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.))
- iekštelpās
- Atbilst CE prasībām saskaņā ar standartu DIN EN 13963-2A

Piemērošanas joma

Lietošanai gatava, bez šķīdinātāju sintētiskā sveķu vieglā špaktele sienu un griestu virsmu izlīdzināšanai un izlīdzināšanai iekštelpās.

Sagatavošana

Piemērots neabsorbējošiem dispersijas pamatnes materiāliem, minerālām virsmām (piemēram, ģipša, kaļķa un cementa apmetumam, akmenim, betonam, porainajam betonam, mūra darbiem u. tml.), kā arī ģipškartona, ģipša šķiedru, cementa šķiedru un citām sausās apdares plāksnēm. Pamatnei jābūt sausai, stabilai un bez atdalīšanas līdzekļiem (putekļiem, taukiem u. tml.). Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes gruntējiet ar „profimur“ dziļgrunti LF. Dziļākus caurumus un izlauzumus iepriekš aizpildiet ar „profimur“ ģipša špakteli. Veicot ģipškartona un citu sausās apdares plākšņu špaktelēšanu, pamatšpaktelēšanu veiciet ar „profimur Super-Haftspachtel 945“ vai „profimur Fill+Finish Spachtel 960“.

Apstrāde

Uzklājiet un izlīdziniet špakteles masu ar krāsošanas rullīti (vidēja garuma sariem), piemērotu smidzinātāju vai lāpstiņu. Uzklājuma biezums – maks. 3 mm.

Uzklāšana ar smidzinātāju:
Drīkst izmantot tikai bezgaisa smidzinātājus, kurus iekārtas ražotājs ir apstiprinājis smidzināmu špakteles masu apstrādei (piemēram, sākot no Graco Mark V, Wagner PS 3.39 vai līdzvērtīgiem modeļiem).
Stāvēšanas spiediens: 215 bar; darba spiediens: 160 – 180 bar; sprauslas izmērs: 029 – 041; šļūtenes garums: maks. 15 m.

Līdzinājuma masa sacietē, žūstot – žūšanas laiks ir atkarīgs no uzklātā slāņa biezuma, pamatnes īpašībām un vides apstākļiem. Turpmākus krāsošanas un līmēšanas darbus veikt tikai pēc tam, kad līdzinātā virsma ir pilnībā izžuvusi.

Patēriņš

aptuveni 1,4 kg uz m² pie 1 mm slāņa biezuma. Precīzo patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu, drošu pret bērniem un uzglabāt vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Nelietot, ja objekta un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.profimur.de vai info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausā veidā palikušos materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Neizcietējušos atlikumus izmetiet saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 04 10. Nedrīkst ļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.