# Super-līmējošais špakteļkrēms 945

Tehniskās informācijas lapa

/ Prece Nr.003904208 / EAN 4016215105016
/ Prece Nr.003908208 / EAN 4016215105030




Ideāli piemērots virsmas izlīdzināšanai visā platībā, šuvju aizpildīšanai filigrāna un prefabricēto plākšņu griestos, plaisu un caurumu aizpildīšanai, kā arī ģipškartona, ģipša šķiedru, cementa šķiedru un līdzīgu sausās apdares plākšņu šuvju aizpildīšanai. Bez sprieguma uzstādītas sausās apdares plātnes var špaktelēt bez armatūras sloksnēm. Jāievēro plātņu ražotāju norādījumi par apstrādi. „profimur Super-Haftspachtel“ špaktelei piemīt ļoti laba saķere ar pamatni, pildīšanas spēja un stabilitāte. Tā nodrošina ūdens tvaika difūziju un veido optimālu pamatni turpmākajiem tapešu līmēšanas un krāsošanas darbiem. Pateicoties elastīgajai konsistencei, „profimur Super-Haftspachtel“ lieliski piemērota gludu vai strukturētu virsmu veidošanai. Nav piemērots lietošanai vietās, kuras ir pakļautas tiešam ūdens šļakatu iedarbībai, piemēram, mitrās telpās, dušās, peldbaseinos, sāls vannās, komerciāli izmantotās lielvirtuvēs un tamlīdzīgās vietās, kā arī špaktelēšanai uz stikla, plastmasas, koka, metāla un dispersijas pamatnēm.

- Lāpstiņa krāsošanai un ģipškartona apdarei
- ideāli piemērots virsmas izlīdzināšanai visā platībā, kā arī spraugu aizpildīšanai sprieguma neietekmēti uzstādītām ģipškartona un ģipša šķiedru plāksnēm, pat bez armatūras sloksnēm
- visām ģipškartona sistēmām saskaņā ar standartu EN 13963
- ar sintētisko sveķu piedevu un šķiedru pastiprināts
- izvelkams līdz nulles stāvoklim, lai iegūtu virsmas bez savienojumiem
- virsmu kvalitātes pakāpēm Q1–Q4 sausās apdares darbos (saskaņā ar informācijas lapu Nr. 2, ko izdevusi Ģipškartona plākšņu ražotāju nozares grupa Vācijas Ģipša un ģipškartona plākšņu ražotāju asociācijā (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.))
- iekštelpās
- 45 minūtes apstrādes laiks
- Atbilst CE prasībām saskaņā ar standartiem DIN EN 13963-4B un DIN EN 13279-1 (ģipša virsmas špaktele C7/20/2)

## Piemērošanas joma

Ar sintētisko sveķu piedevu pastiprināta ģipša špaktele ar izcilām saķeres īpašībām sienu un griestu virsmām iekštelpās.

## Sagatavošana

Piemērots visiem minerālajiem pamatvirsmām (piemēram, ģipša, kaļķa un cementa apmetumam, akmenim, betonam, porainajam betonam, mūra darbiem u. tml.), kā arī ģipškartona, ģipša šķiedru, cementa šķiedru un līdzīgām sausās apdares plāksnēm. Pamatnei jābūt sausai, stabilai un bez atdalīšanas līdzekļiem (putekļiem, veidņu eļļas u. tml.). Ļoti gludu betonu, kā arī stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes iepriekš jāapstrādā ar „profimur“ dziļgrunti LF. Arī noslīpētās virsmas un ģipškartona plākšņu griezuma malas ir jāgruntē, lai saistītu putekļus un samazinātu absorbcijas spēju.

## Apstrāde

Sagatavošana:
Iberiet 2 daļas „profimur Super-Haftspachtel“ pulvera 1 daļā aukstā, tīrā ūdenī (piem., 1 kg pulvera 600 ml ūdens) un samaisiet. Pēc 3 minūtēm špakteles masu vēlreiz īsi pārmaisiet.

Apstrāde:
Sagatavoto špakteles masu 45 minūšu laikā uzklājiet ar špakteli vai gludināmā lāpstiņu un izlīdziniet līdz virsmai. „profimur Super-Haftspachtel“ var uzklāt arī biezākā slānī vienā darba posmā, un tas sacietē vienmērīgi, neveidojot iegrimumus vai plīsumus. Atkarībā no uzklātā slāņa biezuma, vides apstākļiem un būvniecības mitruma žūšanas laiks ir apmēram 24 stundas – nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks var attiecīgi pagarināties.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Padoms:**
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Praktisks padoms par slīpēšanu:
Vislabāk slīpēt apmetotās virsmas 4 dienu laikā pēc apstrādes. Optimālu slīpēšanas rezultātu iegūšanai ieteicams izmantot disku slīpmašīnu (slīpēšanas materiāla graudainība 120) ar lēnu līdz vidēju apgriezienu skaitu un nelielu spiedienu.

Turpmākie darbi:
Lai novērstu nevienmērīgu turpmāko krāsu slāņu nožūšanu vietās, kur veiktas lokālas izlīdzināšanas, izlīdzinātās vietas vai arī visa virsma jāgruntē ar „profimur Tiefengrund LF“.

## Patēriņš
aptuveni 1 kg pulvera uz m², ja uzklājuma biezums ir 1 mm.

## Uzglabāšana
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā, vēsā un sausā vietā. Atvērtos iepakojumus glabāt cieši noslēgtus.

## Piezīmes
Nelietot, ja objekta un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Pēc lietošanas instrumentus nomazgājiet ar ūdeni.

Informāciju par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de vai info@baufan.de.

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Izžuvušus materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. EWC atkritumu koda numurs 17 08 02. Nedrīkst ļaut nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Padoms:**
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.