Ūdens pietura

Tehniskās informācijas lapa

750ml / Prece Nr.128022 / EAN 4016215128022



Pastāvīgi elastīgs, ar šķiedru pastiprināts hermētiķis plaisu, caurumu un noplūžu drošai hermētikai. Uzreiz ūdensnecaurlaidīgs - pat lietus, sniega vai mitras pamatnes gadījumā. Uzticami pieguļ gandrīz visiem celtniecības materiāliem un ir drošs līdz 10 mm plaisām. Var pārklāt ar krāsu un ir viegli uzklājams, ideāli piemērots jumtu, balkonu, notekcauruļu, cauruļvadu un daudzu citu iekštelpu un āra teritoriju remontam.

- Pastāvīgi elastīgs blīvējuma savienojums
- Tūlītēja ūdensizturība - jebkuros laika apstākļos
- ar šķiedru stiegrots
- Plaisu pārklāšana līdz 10 mm
- Līp arī uz mitrām virsmām

Piemērošanas joma

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Sagatavošana

baufan Wasser-Dicht piestiprinās pie visiem būvniecības nozarē plaši izmantotajiem materiāliem, piemēram, bitumena, dakstiņu, jumta kārniņu, jumta papes, alumīnija, vara, cinka, betona, ķieģeļu, flīžu, koka u. c. Pamatnei jābūt stabilai un bez atdalītājiem. Mehāniski noņemiet netīrumus, vaļēju mūrējumu, sūnas un citu veģetāciju. Nenesošas pamatnes, piemēram, slīpēts, drupināts apmetums, jākonsolidē ar baufan Deep Primer LF.

Apstrāde

baufan Wasser-Dicht ir gatavs lietošanai, un to nedrīkst atšķaidīt. To var uzklāt ar otu vai špakteļlāpstiņu. Uzklāšanas laikā jāuzmanās, lai virsma būtu hermētiski noslēgta un lai tiktu sasniegts minimālais slāņa biezums 2 mm. Ja uzklāj uz mitras pamatnes vai sliktos laika apstākļos (zema temperatūra, lietus u. c.), ne vēlāk kā pēc nedēļas jāuzklāj otra kārta. Pārklāšana ar akrila krāsām ir iespējama pēc 24 stundām. Pēc lietošanas notīriet instrumentus. Žūšanas laiks: aptuveni 24 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, mēreni uzsūcošs substrāts); relatīvais mitrums virs 90 %, īpaši kopā ar zemu temperatūru, var būtiski ietekmēt žūšanas laiku un kvalitātes īpašības.

Patēriņš

aptuveni 1,5 kg/m²

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā iepakojumā derīguma termiņš ir vismaz 48 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un substrātam Valkājiet aizsargcimdus/aizsargbrilles. KONTAKTA AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Mazgāt/mazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu. Ieelpojot: Izvest uz svaigu gaisu un turēt miera stāvoklī, kas ir ērts elpošanai. Ja nepieciešams medicīnisks padoms, turiet pa rokai produkta iepakojumu vai etiķeti. Uzglabāt trauku cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā. Konteinera saturu/konteineri izlietot bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/valsts noteikumiem. Satur: Ligroīns (naftas) ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, Klase: 3, Cl.-Kods: Produkts nav pakļauts ADR, jo tā uzliesmošanas temperatūra ir augstāka par 23°C, tas tiek transportēts konteineros, kas mazāki par

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

450 litriem, un tā transportēšanas laiks ir ilgāks par 40 sekundēm (2.2.3.1.5. iedaļa).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.