



1kg / Prece Nr.102855 / EAN 4016215102855
3kg / Prece Nr.102862 / EAN 4016215102862
6kg / Prece Nr.102879 / EAN 4016215102879
10kg / Prece Nr.102909 / EAN 4016215102909

Lietošanai gatava dispersijas līme PVC un CV grīdas segumu, paklāju ar vilnas, tekstilmateriālu, džutas un putuplasta pamatni, kā arī filca adatu pastāvīgai līmēšanai iekštelpās. Piemērots telpām ar apsildāmām grīdām un izmantošanai ar krēslu riteņiem saskaņā ar DIN EN 12529.

- paklājiem ar vilnas, tekstila, džutas un putuplasta pamatni, filca, kā arī PVC un CV grīdas segumiem.
- Pastāvīgi stipra saite
- Viegla apstrāde
- Ļoti zema emisija saskaņā ar EC 1 plus
- nesatur šķīdinātājus un plastifikatorus
- Piemērots krēslu riteņu slodzei saskaņā ar DIN EN 12529.
- Piemērots zemgrīdas apsildei
- iekštelpās

Piemērošanas joma

Dispersijas līme PVC un CV segumiem, paklājiem un adatu filcam. Lietošanai iekštelpās, piemērota grīdas apsildīšanai un izturīga pret krēslu riteņiem.

Sagatavošana

Piemērots cementa segumiem, betonam, flīzēm, cementa saistvielu špaktelmasām un izlīdzinošajām masām, PVC segumiem, V100 skaidu plātnēm un līdzīgiem mitrumizturīgiem pamatnes materiāliem. Pamatnei jābūt tīrai, pilnīgi sausai, līdzenai, nestspējīgai un bez atdalīšanas līdzekļiem (piemēram, putekļiem, taukiem un vaska). Ja pamatne ir raupja vai nelīdzena, ieteicams to izlīdzināt ar grīdas izlīdzināšanas masu. Stipri absorbējošus, smilšainus un porainus pamatnes virsmas iepriekš apstrādājiet ar „baufan Tiefgrund LF”. Līmējamajam grīdas segumam jābūt aklimatizētam, izlīdzinātam un bez spriedzes.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un ar zobainu lāpstiņu uzklājiet uz pamatnes. Zobojuums A2 (1,5 – 1,8 mm) paredzēts PVC un paklājiem ar putuplasta pamatni. Zobojuums B2 (2,1 – 2,9 mm) paredzēts paklājiem ar neaustas auduma, tekstila un džutas pamatni.

► Līmēšana ar ūdeni: uz absorbējošiem pamatnes virsmām vai tvaika caurlaidīgiem segumiem grīdas segumu uzklājiet pēc 15–30 minūšu iztvaikošanas laika un vienmērīgi piespiediet.

► Līmēšana ar līmi: Līmējot necaurlaidīgus grīdas segumus (piem., PVC) uz neabsorbējošiem vai vāji absorbējošiem pamatnes virsmām, noteikti jāievēro pietiekams iztvaikošanas laiks. Līmi uzklājiet uz pamatnes ar zobainu lāpstiņu un ļaujiet tai nožūt. Atkarībā no telpas temperatūras, gaisa mitruma un pamatnes absorbēšanas spējas iztvaikošanas laiks var ilgt vairākas stundas. Grīdas segumu var uzklāt, ja līme jau ir izveidojusi plēvi un, pārbaudot ar pirkstu, vairs nelīp, bet joprojām ir elastīga.

Līmes atliekas nekavējoties noņemiet ar tīru ūdeni. Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas iztīriet ar tīru ūdeni.

Žāvēšanas laiks ir atkarīgs no apstrādes temperatūras. Relatīvais gaisa mitrums virs 90 %, jo īpaši kopā ar zemām temperatūrām, var ievērojami ietekmēt žūšanas laiku un kvalitātes īpašības.

Noteikti jāievēro grīdas seguma ražotāja uzklāšanas norādījumi. PVC segumus var savienot ar metināšanu pēc apmēram 24 stundām.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Patēriņš

ar zobojumu A2 → apm. 200–300 g/m²

ar zobojumu B2 → apm. 350–450 g/m²

Uzglabāšana

Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet tā, lai tas nesasaltu.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra:

no +10 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējai gaisa temperatūrai un pamatnei

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Apstrādes un žāvēšanas laikā nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Līmes lietošanas laikā ir jāizvairās no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu. Ja viela nonāk acīs vai uz ādas, nekavējoties rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Neļaujiet vielai nonākt kanalizācijā, ūdenstīpēs vai augsnē.

Drošības informāciju lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

Atkritumu apstrāde:

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausos materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Neizcietējušos atlikumus iznīciniet saskaņā ar EWC atkritumu kodu Nr. 08 04 10.

GISCODE: D1

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.