Professionele stopverf voor glaszetters

Technisch informatieblad

750g / Artikelnr.059803000 / EAN 4016818390680



Hoogwaardige raamkit voor het afdichten van enkel glas in houten en metalen kozijnen. Het praktische ronde blik zorgt voor een stabiele en schone opslag

- Hoogwaardige raamkit voor beglazing volgens DIN 18545
- Kleur beige

Toepassingsgebied

Hoogwaardige raamkit voor het afdichten van enkel glas.

Voorbereiding

De hechtvlakken moeten droog, stabiel en vrij van scheidingsmiddelen (stof, vet, enz.) zijn. Slecht hechtende verflagen verwijderen. Houten sponningen voorbehandelen met een geschikte primer. Zorg ervoor dat primerlagen geen losmiddelen bevatten.

Verwerking

Druk PROFI glasplamuur goed aan in de sponning en strijk het oppervlak glad met een plamuurmes. Tijdens de droogtijd moet worden voorkomen dat condenswater in het stopverfbed dringt. Omdat de stopverf zuurstof nodig heeft om uit te harden, mogen dubbele ramen niet direct na het beglazen worden gemonteerd. Na ongeveer 4 - 6 weken kunt u de uitgeharde stopverf aflakken met een weerbestendige verf. Koude of natte weersomstandigheden kunnen de droogtijd aanzienlijk beïnvloeden.

Opslag

Koel en beschermd tegen direct zonlicht bewaren. Houdbaarheid in gesloten verpakking 12 maanden.

Opmerkingen

De bepalingen van BFS informatieblad nr. 23, DIN 18361 en DIN 18545 moeten in acht worden genomen. Niet gebruiken bij temperaturen onder +5 °C. Alleen lege verpakkingen afvoeren voor recycling. Gedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Niet uitgeharde resten afvoeren volgens de afvalcode EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.