Kalkplamuur 904

Technisch informatieblad

/ Artikelnr.026503208 / EAN 4016215105221



Gebruiksklare kalkplamuur voor minerale ondergronden binnenshuis. profimur kalkplamuur onderscheidt zich door zijn hoge waterdampdoorlaatbaarheid en heeft een vochtregulerende en balancerende werking op het binnenklimaat. Nadat de pleisterlaag volledig is uitgehard, kunnen de gepleisterde oppervlakken zeer gemakkelijk worden geschuurd.

- klaar voor gebruik
- voor minerale ondergronden
- Zeer goede schuureigenschappen
- zonder conserveermiddelen, oplosmiddelen en weekmakers
- zeer ademend
- voor binnen

Toepassingsgebied

Gebruiksklare, witte plamuur op minerale basis voor wanden en plafonds binnenshuis.

Voorbereiding

Geschikt voor alle minerale ondergronden (beton, cellenbeton, calciumsilicaatplaten, kalk- en cementpleister, metselwerk enz.). Niet geschikt voor gipsondergronden (gipspleister, gipsvullers, gipsplaten), vloeren, dispersieondergronden, glas, metaal, kunststof en hout. De ondergrond moet droog, draagkrachtig, stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende, zandende en afbrokkelende ondergronden, evenals geschuurde oppervlakken, moeten vooraf worden behandeld met silicaatfixatief.

Verwerking

Roer de profimur-kalkplamuur voor gebruik goed door (indien mogelijk machinaal; er mag tot 3 % water worden toegevoegd) en breng deze aan met een plamuurmes of een gladstrijkspatel en strijk deze vlak af. Bij aanbrengen over het gehele oppervlak bedraagt de maximale laagdikte 4 mm. Na volledige droging kan de profimur kalkvulpleister indien nodig gemakkelijk worden bijgeschuurd (vanaf korrelgrootte 150).

Spuitverwerking:
Er mogen uitsluitend airless-spuitapparaten worden gebruikt die door de fabrikant zijn goedgekeurd voor de verwerking van spuitbare plamuurmassa’s. Werkdruk: 130 bar; spuitmondgrootte: 551; slanglengte: max. 15 m.

De plamuurmassa hardt uit door droging – de droogtijd is afhankelijk van de laagdikte, de toestand van de ondergrond en de omgevingsomstandigheden. Breng pas volgende verflagen aan en voer pas verlijmingen uit nadat het geplamuurde oppervlak volledig is doorgehard.

Verbruik

ca. 1,7 kg per m² bij een laagdikte van 1 mm. Bepaal het exacte verbruik door een proefaanbrenging op het object.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten, kindveilig en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Niet verwerken bij een object- en omgevingstemperatuur onder +5 °C of boven +35 °C. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.baufan.de of via info@baufan.de.

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen mogen worden gerecycled. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Niet-uitgeharde resten afvoeren volgens afvalcode EWC 08 04 10. Niet in het riool, in wateren of in de bodem laten terechtkomen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.