# Gruntowanie - Farba biała

Arkusz informacji technicznych

5l / Nr artykułu.124758 / EAN 4016215124758




Ten podkład tworzy idealną bazę dla wysokiej jakości powłok wewnętrznych i zewnętrznych. Zapewnia optymalne przygotowanie podłoża i wspomaga równomierne, bezpieczne nakładanie kolejnych warstw farb emulsyjnych i silikonowych, a także wewnętrznych warstw emulsyjnych farb silikatowych. Zapewnia niezawodne rezultaty i czyste, trwałe wykończenie.

- Biała nieprzezroczysta specjalna farba podkładowa
- odpowiedzialność pośrednicząca
- Optymalizuje czas otwarcia kolejnych powłok
- wzmacnia powierzchnię i reguluje chłonność
- Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów
- wewnątrz i na zewnątrz

## Obszar zastosowania

Podkład do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych: tworzy optymalną bazę pod farby dyspersyjne, żywice silikonowe i dyspersyjne farby silikatowe.

## Przygotowanie

Do wszystkich podłoży mineralnych, płyt gipsowo-kartonowych i suchej zabudowy, flizelin renowacyjnych, farb emulsyjnych, silikonowych i silikatowych, tynków na bazie żywic syntetycznych, metali nieżelaznych i wielu tworzyw sztucznych (w przypadku metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych nałożyć warstwę próbną). Podłoże musi być twarde, suche, nośne, czyste i wolne od środków oddzielających. Podłoża o dużej chłonności, piaszczące się i kredujące należy wstępnie zagruntować podkładem Baufan Deep Primer LF. Usunąć podłoża, których nie można skonsolidować i które mają słabą przyczepność. W razie wątpliwości nałożyć warstwę próbną.

## Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wymieszać i nakładać wałkiem, pędzlem, szczotką, pędzlem płaskim lub odpowiednim sprzętem natryskowym. Czas schnięcia: ok. 6 - 8 godzin w normalnych warunkach (20 °C, 65 % wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże) - dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach. Barwienie: za pomocą maks. 10 % uniwersalnych koncentratów barwiących. Uwagi dotyczące aplikacji natryskowej bezpowietrznej: Kąt natrysku: 50° Dysza: 0,023 - 0,027 Ciśnienie natrysku: 120 - 180 bar.

## Zużycie

od 100 do 130 ml/m² na warstwę na gładkim podłożu. Określić dokładne zużycie poprzez próbną aplikację na obiekcie.

## Przechowywanie

Przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

## Uwagi

Temperatura obróbki materiału, powietrza obiegowego i podłoża nie niższa niż +5 °C. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Uwaga! Podczas natryskiwania mogą powstawać niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać aerozolu ani mgły. Podczas rozpylania stosować filtr kombinowany A2/P2. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki oddawać wyłącznie do recyklingu. Aktualne karty charakterystyki można uzyskać na naszej stronie internetowej www.bb-farben.de lub pod numerem telefonu 0341/44655-0. Dopuszczalna



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Wskazówka:**
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

wartość LZO w UE dla tego produktu: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Maksymalna zawartość LZO w tym produkcie: 1 g/l. GISCODE dla materiałów powłokowych: BSW20.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Wskazówka:**
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.