



Czysty podkład mineralny do powłok i impregnacji. Spoiwo do tynków mineralnych i farb silikatowych. Krzemian potasu zestala podłoża mineralne poprzez głębokie krzemianowanie, zmniejsza chłonność i poprawia przyczepność kolejnych warstw. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

- gruntuje i konsoliduje tynki szlifierskie
- do wewnątrz i na zewnątrz
- Wstępna obróbka podłoża pod farby krzemianowe
- wzmacnia bez tworzenia filmu
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Nie zawiera konserwantów, rozpuszczalników i plastyfikatorów

Obszar zastosowania

Roztwór krzemianu potasu do konsolidacji podłoża mineralnych, reguluje chłonność i jest idealny do wstępnej obróbki farb silikatowych.

Przygotowanie

Do wszystkich podłoży mineralnych, takich jak beton, mur, masy wyrównujące, tynki cementowe i wapienne. Usuwa stare, słabo przylegające warstwy farby i luźny tynk.

Przetwarzanie

Nanieść Kali-Wasserglas za pomocą pędzla lub odpowiedniego sprzętu natryskowego (nie wdychać mgły podczas natryskiwania). W zależności od chłonności podłoża Kali-Wasserglas można rozcieńczyć wodą w stosunku do 1:3 (rozcieńczony roztwór należy natychmiast zużyć). Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Powierzchnie nieprzeznaczone do obróbki należy chronić przed rozpryskami. Czas schnięcia: ok. 6 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach.

Zużycie

W zależności od podłoża → od 100 do 200 ml/m² Określić dokładną ilość, nakładając warstwę testową na obiekt.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi

Temperatura przetwarzania: co najmniej + 5 °C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża. Przykryć folią powierzchnie, które nie mają być poddane obróbce. Unikać rozprysków na szkło, aluminium, ceramice, marmurze i podobnych materiałach. Przypadkowe rozpryski natychmiast usuwać wodą. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Nie wdychać rozpylonej mgły. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych lub gleby. baufan Kali-Wasserglas nie może być stosowany jako powłoka końcowa na widocznych powierzchniach. Powoduje podrażnienie skóry. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie dopuścić do przedostania się do oczu, na skórę lub odzież. Nosić rękawice ochronne/ochronę oczu (bez szkła). W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usunąć soczewki kontaktowe. Kontynuować płukanie. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, przygotować opakowanie lub etykietę identyfikacyjną. Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi przepisami. kod produktu: M-SK02 Dopuszczalna wartość LZO w UE dla tego produktu: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Zawartość LZO w tym produkcie maks.: 0,1 g/l

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.