Farba gliniana

Arkusz informacji technicznych

5l / Nr artykułu.066602008 / EAN 4016215108048
10l / Nr artykułu.066603008 / EAN 4016215108055



Farba w odcieniu ciepłej bieli z matowym wykończeniem powierzchni, przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków. Do tworzenia bardzo oddychających powłok na podłożach mineralnych, pokryciach ściennych nadających się do przemalowania, płytach gipsowo-kartonowych i innych płytach do suchej zabudowy. Idealna również do renowacji istniejących, starych powłok wykonanych chłonnymi farbami dyspersyjnymi lub mineralnymi. Farba charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością pary wodnej oraz właściwościami regulującymi wilgotność, co przyczynia się do utrzymania przyjemnego mikroklimatu w pomieszczeniu.

- farba do wnętrz o dobrej kryciu, w kolorze ciepłej bieli
- matowe wykończenie powierzchni
- charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością pary wodnej i regulacją wilgotności
- oddychający
- Współczynnik kontrastu: klasa H_{10}-2 przy wydajności 7 m²/l
- Odporność na ścieranie na mokro: klasa R 4 zgodnie z normą DIN EN 13300
- Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów

Obszar zastosowania

Farba wewnętrzna w odcieniu ciepłej bieli, przeznaczona do malowania ścian i sufitów.

Przygotowanie

Do podłoży mineralnych (takich jak tynki gliniane, gipsowe, wapienne i cementowe, mur oraz beton), tapety z włókna drzewnego i powłoki ścienne nadające się do malowania, mineralną siatkę malarską, mocno przylegające i chłonne powłoki farb dyspersyjnych i mineralnych, a także płyty gipsowo-kartonowe i inne płyty do suchej zabudowy. Podłoże musi być suche, czyste, nośne, wolne od kurzu i tłuszczu. Należy usunąć z podłoża luźny materiał, stare tapety oraz słabo przylegające powłoki malarskie. Podłoża silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy wstępnie zagruntować preparatem baufan Silikat-Fixativ. Pęknięcia, dziury i nierówności należy wyrównać odpowiednią masą szpachlową baufan.

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wymieszać i nakładać wałkiem, pędzlem, szczotką, pędzelkiem do dużych powierzchni lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. Warstwę podkładową można rozcieńczyć maksymalnie 10% wody. Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy farby nałożyć warstwę wierzchnią w postaci nierozcieńczonej. Podczas malowania większych powierzchni, aby uniknąć śladów pędzla, należy pracować metodą „mokre na mokre”. Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

Czas schnięcia:
ok. 6–12 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65 % wilgotności względnej wilgotności powietrza, podłoże o umiarkowanej chłonności); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia odpowiednio się wydłuża.

Barwienie:
Maksymalnie 4% uniwersalnych koncentratów barwiących (tylko typy LW-Qxyd).

Wskazówki dotyczące nakładania metodą bezpowietrzną:
Kąt natrysku: 50°
Dysza: 0,023 – 0,027

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Ciśnienie natrysku: 120 – 180 bar

Zużycie
Gładkie powierzchnie/drobnoziarnisty tynk → ok. 150 ml/m²
Dokładne zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Przechowywanie
Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu.

Uwagi
Temperatura aplikacji:
od +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przykryć powierzchnie, które nie mają być malowane. Podczas prac natryskowych należy stosować filtr kombinowany A2/P2. Ze względu na wysoką wartość pH należy unikać kontaktu z oczami i skórą. Zaleca się noszenie rękawic i okularów ochronnych (nie szklanych). W przypadku kontaktu ze skórą należy spłukać ją dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je dużą ilością wody i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Podczas nakładania i schnięcia zapewnić dokładną wentylację. Należy unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania farby. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.

Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de.

Wartość graniczna LZO w UE dla tego produktu (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maksymalna zawartość LZO w tym produkcie: 0,5 g/l.

Utylizacja:
Do recyklingu należy oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Resztki w postaci płynnej należy utylizować zgodnie z kodem odpadów nr 08 01 12.

GISCODE dla materiałów powłokowych: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.