Super kryjąca farba

Arkusz informacji technicznych



2,5l / Nr artykułu.020029 / EAN 4016215020029
5l / Nr artykułu.020050 / EAN 4016215020050
10l / Nr artykułu.020081 / EAN 4016215020081

Biała farba emulsyjna o doskonałej sile krycia do wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów. Zapewnia równe, matowe powierzchnie i wysoki stopień krycia. Łatwa w aplikacji, o dobrej przyczepności, idealna do nowych i odnawianych powłok.

- Doskonała jakość wykonania
- Współczynnik kontrastu H_{10} klasy 1 z pokryciem 6 m²/l
- Odporność na ścieranie na mokro R klasa 3 zgodnie z DIN EN 13300
- Poziom połysku: matowy G4
- Nie zawiera rozpuszczalników, plastyfikatorów i substancji przeciwmgielnych
- natrysk bezpowietrzny

Obszar zastosowania

Biała farba emulsyjna o doskonałej sile krycia do wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów.

Przygotowanie

Do wszystkich podłoży mineralnych (takich jak beton, mur, masy szpachlowe, tynki cementowe, gipsowe i wapienne), płyt gipsowo-kartonowych i innych płyt gipsowo-kartonowych, mocno przylegających powłok z farb emulsyjnych, a także wiórów drewnianych, tkanin szklanych i innych tapet i okładzin ściennych nadających się do malowania. Podłoże musi być suche, czyste, solidne, chłonne i wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć z podłoża luźny materiał, stare tapety i słabo przylegające farby. Podłoża o dużej chłonności, piaszczące się i kredujące zagruntować gruntem Baufan Deep Primer LF. Naprawić pęknięcia, dziury i nierówności odpowiednią masą szpachlową baufan.

Przetwarzanie

Dobrze wymieszać przed użyciem i nakładać wałkiem, pędzlem, szczotką, płaskim pędzlem lub odpowiednim sprzętem natryskowym. Jako podkład, farba może być rozcieńczona maks. 5% wody. Po wyschnięciu pierwszej warstwy farby nałożyć nierozcieńczoną warstwę nawierzchniową. W przypadku malowania większych powierzchni należy pracować metodą "mokre na mokre", aby uniknąć gromadzenia się farby. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Czas schnięcia: ok. 5 godzin w normalnych warunkach (+20°C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach. Barwienie: maksymalnie 10% uniwersalnych koncentratów barwiących lub farby o pełnym odcieniu i barwieniu. Uwagi dotyczące aplikacji natryskiem bezpowietrznym: Kąt natrysku: 50° Dysza: 0,023 - 0,027 Ciśnienie natrysku: 120 - 180 bar.

Zużycie

Gładkie powierzchnie/drobne ziarno tynku → od 125 ml/m² Określić dokładne zużycie poprzez nałożenie warstwy testowej na obiekt.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura obróbki: +5°C do +25°C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża Nie przykrywać powierzchni przeznaczonych do malowania. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Nie wdychać rozpylonej mgły. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. Nosić okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki oddawać wyłącznie do recyklingu. uwaga! Podczas

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

rozpylania mogą powstawać niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać aerozolu ani mgły. Podczas rozpylania stosować filtr kombinowany A2/P2.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.