Akrylowa farba elewacyjna EXTRA

Arkusz informacji technicznych

2,5l / Nr artykułu.020623 / EAN 4016215020623
5l / Nr artykułu.020654 / EAN 4016215020654
10l / Nr artykułu.020708 / EAN 4016215020708



Ta odporna na warunki atmosferyczne farba elewacyjna zachwyca wysoką nieprzezroczystością i równomiernym, matowym wykończeniem. Jest odporna na promieniowanie UV, ulewny deszcz i czynniki zewnętrzne. Idealna do nowych i renowacyjnych powłok, zapewnia długotrwałe, dobrze utrzymane fasady o nowoczesnym wyglądzie.

- Matowa powłoka o wysokiej nieprzezroczystości
- Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- odporny na ścieranie
- natrysk bezpowietrzny
- 1 litr na ok. 6 m² pojedynczej warstwy na gładkim podłożu

Obszar zastosowania

Farba emulsyjna do powłok elewacyjnych odpornych na warunki atmosferyczne i deszcz - nieżółknąca, odporna na alkalia i odpowiednia również do stosowania wewnątrz.

Przygotowanie

Na wszystkie podłoża mineralne (takie jak beton, mur, masy szpachlowe, tynki cementowe, gipsowe i wapienne), mocno przylegające powłoki farb emulsyjnych. Podłoże musi być suche, czyste, nośne, równomiernie chłonne i wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć luźny materiał i słabo przylegające warstwy farby z podłoża. Podłoża o dużej chłonności, piaszczące się i kredujące zagruntować gruntem Baufan Deep Primer LF. Naprawić pęknięcia, dziury i nierówności odpowiednią masą szpachlową baufan (np. baufan exterior filler).

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wymieszać i nakładać wałkiem, pędzlem, szczotką, płaską szczotką lub odpowiednim sprzętem natryskowym. Jako podkład, farba może być rozcieńczona maks. 10% wody. Nakładać nierozcieńczoną jako warstwę nawierzchniową po wyschnięciu pierwszej warstwy farby. W przypadku malowania większych powierzchni należy nakładać farbę metodą "mokre na mokre", aby uniknąć jej nawarstwiania. Farby nie należy nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze lub w miejscach narażonych na deszcz. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Czas schnięcia: ok. 5 godzin w normalnych warunkach (+20°C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach. Barwienie: z użyciem maksymalnie 10% uniwersalnych koncentratów barwiących lub pełnej farby barwiącej. Należy przestrzegać odpowiednich informacji technicznych dotyczących odporności na światło i warunki atmosferyczne. Uwagi dotyczące aplikacji natryskiem bezpowietrznym: Kąt natrysku: 50° Dysza: 0,023 - 0,027 Ciśnienie natrysku: 120 - 180 bar.

Zużycie

Gładkie powierzchnie/drobne ziarno tynku → od 150 ml/m² Określić dokładną ilość zużycia poprzez nałożenie powłoki testowej na obiekcie.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura aplikacji: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża Nie przykrywać malowanych

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

powierzchni. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Nie wdychać rozpylonej mgły. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. Nosić okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki oddawać wyłącznie do recyklingu. uwaga! Podczas rozpylania mogą powstawać niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać aerozolu ani mgły. Podczas rozpylania stosować filtr kombinowany A2/P2.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.