



1,5kg / Nr artykułu.003315000 / EAN 4007954033159

5kg / Nr artykułu.003313000 / EAN 4007954033036

Czysty naturalny tynk (alabaster) do wnętrz i prac hobbystycznych. Szybko twardnieje i jest łatwy w obróbce. Idealny do wypełniania otworów i pęknięć, tynkowania kołków i mocowania wewnętrznych puszek gipsowych i otworów kablowych. Odpowiedni do prac montażowych, renowacyjnych i rzemieślniczych.

- Szybko twardniejący gips naturalny
- Tynk dla elektryków do mocowania wewnętrznych puszek gipsowych i wypełniania szczelin kablowych
- do wnętrz
- Zgodność z CE zgodnie z normą DIN EN 13279-1 (spoiwo gipsowe do bezpośredniego użycia lub dalszego przetwarzania A1)

Obszar zastosowania

Tynk dla elektryków do mocowania wewnętrznych puszek gipsowych, wypełniania otworów i pęknięć, a także do wypełniania szczelin kablowych i tynkowania.

Przygotowanie

Podłoże musi być suche, stabilne, stałe i wolne od czynników oddzielających (np. kurzu i tłuszczu). Podłoża o dużej chłonności, piaszczące się i kreuujące należy wstępnie zagruntować podkładem Deep Primer LF.

Przetwarzanie

Wymieszana masa tynkarska pozostaje urabialna przez ok. 10 minut. Nie obciążać aż do całkowitego wyschnięcia (po ok. 24 godzinach w zależności od stanu podłoża i temperatury otoczenia). Po całkowitym wyschnięciu wyrównane powierzchnie można przeszlifować lub pomalować farbami emulsyjnymi, lateksowymi, olejnymi lub lakierami. Nie stosować farb na bazie wapna lub wody. 2 części gipsu modelarskiego wsypać do 1 części zimnej, czystej wody i energicznie wymieszać.

Przechowywanie

Przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi

Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Puste pojemniki należy wyrzucać wyłącznie do recyklingu. Wysuszone pozostałości materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Kod odpadu EWC nr 17 08 02.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.