Betonkontakt 710

Arkusz informacji technicznych

/ Nr artykułu.069404208 / EAN 4016215105009



Specjalny podkład na bazie wody poprawiający przyczepność mas szpachlowych i tynków zawierających gips, cement i wapno na gładkich, niechłonnych lub słabo chłonnych powierzchniach mineralnych (zwłaszcza betonie). Szczególnie nadaje się do gładkiego betonu wylewanego na miejscu lub pełnych stropów betonowych z elementów budowlanych, a także do wygładzonych powierzchni prefabrykatów betonowych i płyt z twardej pianki polistyrenowej. Lekko czerwonawa barwa produktu umożliwia łatwą kontrolę powierzchni, która została już pokryta.

- wysoka odporność na działanie substancji alkalicznych
- o czerwonawym zabarwieniu
- nie zawiera rozpuszczalników ani plastyfikatorów
- powierzchnia zapewniająca dobrą przyczepność
- do wnętrz

Obszar zastosowania

Podkład adhezyjny na bazie wody do gładkich powierzchni mineralnych (zwłaszcza betonu).

Przygotowanie

Podłoże musi być nośne, suche oraz wolne od luźnych fragmentów i środków antyadhezyjnych (olej szalunkowy, środki do obróbki końcowej itp.). Należy wykluczyć obecność wilgoci oraz przenikanie wilgoci z podłoża. Należy przykryć powierzchnie, które nie mają być poddane obróbce, ponieważ rozpryski będą później trudne do usunięcia.

Przetwarzanie

Przed użyciem należy wymieszać preparat profimur Betonkontakt i nakładać go wałkiem, szczotką, pędzlem lub odpowiednim urządzeniem natryskowym (pompą ślimakową). Tylko w przypadku nakładania maszynowego można ewentualnie uzyskać konsystencję umożliwiającą natryskiwanie poprzez dodanie niewielkiej ilości wody. W przypadku nakładania ręcznego należy nakładać warstwy krzyżowo, metodą „mokre na mokre”. Kolejne prace należy wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu. Czas schnięcia wynosi co najmniej 24 godziny – w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. W przypadku niskich temperatur i wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Przed nałożeniem tynku należy sprawdzić stopień wyschnięcia, wykonując próbę wycierania.

Zużycie

ok. 250 g/m² na warstwę – w zależności od podłoża. Dokładną ilość farby należy ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, zabezpieczony przed dziećmi i przechowywany w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi

Nie stosować przy temperaturze przedmiotu i otoczenia poniżej +5 °C. W razie kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je wodą. Podczas nakładania natryskowego nie wdychać aerozolu. Narzędzia należy natychmiast po użyciu umyć wodą.

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki można uzyskać na naszej stronie internetowej www.baufan.de lub pod adresem info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Do recyklingu należy oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Resztki w postaci płynnej należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC 08 01 12. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.