Szpachlówka gotowa do wypełniania i wykańczania 950

Arkusz informacji technicznych

/ Nr artykułu.032202208 / EAN 4016215105320
/ Nr artykułu.032204208 / EAN 4016215105306



Gotowa do użycia, biała, uniwersalna, lekka szpachlówka do wnętrz. Przeznaczona do wygładzania tynku, betonu, betonu komórkowego i muru, a także do szpachlowania całej powierzchni płyt gipsowych o klasie wykończenia Q3–Q4. Idealna również do wykończeniowego szpachlowania wstępnie zaszpachlowanych fug płyt gipsowych o klasie wykończenia Q2, a także do szpachlowania fug płyt gipsowych o klasie wykończenia Q1 z krawędziami typu HRAK (Vario) i AK przy użyciu taśm maskujących do fug.

- gotowa do użycia, uniwersalna, lekka szpachlówka
- łatwe i płynne nakładanie
- optymalna przyczepność do podłoża
- Bardzo dobre właściwości szlifowania
- nie zawiera rozpuszczalników ani plastyfikatorów
- dla klas jakości powierzchni Q1–Q4 w budownictwie suchem (zgodnie z arkuszem informacyjnym nr 2 Grupy Przemysłowej Płyt Gipsowych przy Federalnym Związku Przemysłu Płyt Gipsowych i Gipsowo-Budowlanych e. V.)
- do wnętrz
- Zgodność z normą CE zgodnie z normą DIN EN 13963-3A

Obszar zastosowania

Gotowa do użycia, biała, uniwersalna, lekka szpachlówka do powierzchni wewnętrznych.

Przygotowanie

Nadaje się do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych (np. beton, gips, tynki wapienne i cementowe, cegła itp.), farby dyspersyjne, tynki z żywic syntetycznych, a także na płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknistych, cementowo-włóknistych i podobnych płytach do suchej zabudowy zgodnie z normą EN 13963. Nie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach narażonych na wilgoć.

Przetwarzanie

Przed użyciem należy wymieszać szpachlówkę profimur Fill + Finish ready i nakładać ją za pomocą pacy wygładzającej. Grubość warstwy maks. 3 mm w przypadku klas jakości powierzchni Q3–Q4 oraz przy nakładaniu na całą powierzchnię.

Po wyschnięciu wygładzone powierzchnie można bardzo łatwo szlifować. Jeśli planowane jest tapetowanie powierzchni, przed przyklejeniem tapety konieczne jest zagruntowanie podkładem profimur Tiefengrund LF.

Aplikacja natryskowa:
Należy stosować wyłącznie urządzenia natryskowe typu airless, które zostały dopuszczone przez producenta do nakładania mas szpachlowych przeznaczonych do natrysku.
Ciśnienie statyczne: 215 bar; ciśnienie robocze: 160 – 180 bar; rozmiar dyszy: 029 – 041; długość węża: maks. 15 m.

Masa szpachlowa twardnieje w wyniku wysychania – czas schnięcia zależy od grubości warstwy, właściwości podłoża i warunków otoczenia. Kolejne warstwy malarskie i klejenie należy wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu szpachlowanej powierzchni.

Zużycie

ok. 1,1 kg na m² przy grubości warstwy 1 mm. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Przechowywanie
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, zabezpieczony przed dziećmi i przechowywany w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi
Podczas szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać wytycznych producenta dotyczących ich montażu. W przypadku szpachlowania zgodnie z normą Q1 należy zastosować taśmę maskującą spoiny. Nie stosować przy temperaturze obiektu i pomieszczenia poniżej +5 °C. Narzędzia należy natychmiast po użyciu umyć wodą.

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki można uzyskać na naszej stronie internetowej www.baufan.de lub pod adresem info@baufan.de.

Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Niewytwardzone resztki należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC 08 04 10. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.