Szpachlówka superprzylepna 945

Arkusz informacji technicznych

/ Nr artykułu.003904208 / EAN 4016215105016
/ Nr artykułu.003908208 / EAN 4016215105030



Idealny do wyrównywania całej powierzchni, wypełniania spoin w stropach filigranowych i prefabrykowanych, wypełniania pęknięć i otworów, a także do fugowania płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknistych, cementowo-włóknistych i podobnych płyt do suchej zabudowy. Płyty suchej zabudowy zamontowane bez naprężeń można szpachlować bez stosowania pasów zbrojeniowych. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących obróbki podanych przez producentów płyt. Szpachlówka profimur Super-Haftspachtel charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, zdolnością wypełniania oraz trwałością. Jest paroprzepuszczalna i stanowi optymalne podłoże do późniejszych prac tapetniczych i malarskich. Dzięki swojej gładkiej konsystencji szpachlówka profimur Super-Haft doskonale nadaje się do tworzenia gładkich lub strukturalnych powierzchni. Nie nadaje się do stosowania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie rozpryskującej się wody, takich jak np. pomieszczenia mokre, prysznice, baseny, kąpiele solankowe, profesjonalne kuchnie przemysłowe itp., a także do szpachlowania na szkle, tworzywach sztucznych, drewnie, metalu i podłożach dyspersyjnych.

- Szpachla malarska i do suchej zabudowy
- idealne do wygładzania całej powierzchni oraz do fugowania płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-włóknistych zamontowanych bez naprężeń, nawet bez pasków zbrojeniowych
- do wszystkich systemów płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z normą EN 13963
- wzbogacony żywicą syntetyczną i wzmocniony włóknami
- możliwość wysunięcia do pozycji zerowej, co pozwala uzyskać powierzchnie bez widocznych łączeń
- dla klas jakości powierzchni Q1–Q4 w budownictwie suchem (zgodnie z arkuszem informacyjnym nr 2 Grupy Branżowej Płyt Gipsowych przy Federalnym Związku Przemysłu Płyt Gipsowych i Płyt Gipsowo-Budowlanych e.V.)
- do wnętrz
- 45 minut czasu obróbki
- Zgodność z normami CE zgodnie z DIN EN 13963-4B i DIN EN 13279-1 (szpachlówka gipsowa C7/20/2)

Obszar zastosowania

Szpachlówka gipsowa wzmocniona żywicą syntetyczną o doskonałych właściwościach przyczepnościowych, przeznaczona do powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków.

Przygotowanie

Nadaje się do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych (takich jak tynki gipsowe, wapienne i cementowe, kamień, beton, beton komórkowy, mur itp.), a także na płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknistych, cementowo-włóknistych i podobnych płytach do suchej zabudowy. Podłoże musi być suche, nośne i wolne od środków antyadhezyjnych (pyłu, oleju szalunkowego itp.). Bardzo gładki beton oraz podłoża silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy wstępnie zagruntować preparatem profimur Tiefengrund LF. Również powierzchnie szlifowane oraz krawędzie cięcia płyt gipsowo-kartonowych należy zagruntować, aby związać pył i zmniejszyć chłonność.

Przetwarzanie

Przygotowanie:
Wsypać 2 części objętościowe szpachlówki profimur Super-Haftspachtel do 1 części objętościowej zimnej, czystej wody (np. 1 kg proszku na 600 ml wody) i wymieszać. Po 3 minutach ponownie krótko wymieszać masę szpachlową.

Aplikacja:
Przygotowaną masę szpachlową należy nałożyć w ciągu 45 minut za pomocą szpachli lub pacy wygładzającej i wygładzić do uzyskania równej powierzchni. Szpachlówka profimur Super-Haftspachtel może być nakładana w jednym cyklu roboczym

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

również w większych grubościach warstwy i twardnieje równomiernie, bez zapadania się lub pękania. W zależności od grubości warstwy, warunków otoczenia i wilgotności budowlanej czas schnięcia wynosi ok. 24 godzin – w niekorzystnych warunkach czas schnięcia może się odpowiednio wydłużyć.

Wskazówka praktyczna dotycząca szlifowania:
Najłatwiej jest szlifować powierzchnie pokryte szpachlą w ciągu 4 dni od nałożenia. Aby uzyskać optymalne wyniki szlifowania, zaleca się stosowanie szlifierki talerzowej (ziarnistość materiału ściernego 120) przy niskich lub średnich prędkościach obrotowych i niewielkim nacisku.

Prace następcze:
Aby w przypadku punktowego szpachlowania uniknąć nierównomiernego wysychania kolejnych warstw farby, wyretuszowane miejsca lub nawet całą powierzchnię należy zagruntować podkładem profimur Tiefengrund LF.

Zużycie
ok. 1 kg proszku na m² przy grubości warstwy 1 mm.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w chłodnym i suchym miejscu. Otwarte opakowania należy przechowywać dobrze zamknięte.

Uwagi
Nie stosować przy temperaturze przedmiotu i otoczenia poniżej +5 °C. Po użyciu narzędzia należy umyć wodą.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de lub pod adresem info@baufan.de.

Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Kod odpadu EWC nr 17 08 02. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.