Szpachlówka wapienna 904

Arkusz informacji technicznych

/ Nr artykułu.026503208 / EAN 4016215105221



Gotowa do użycia szpachlówka wapienna do podłoży mineralnych w pomieszczeniach. Szpachlówka wapienna profimur charakteryzuje się wysoką zdolnością dyfuzji pary wodnej oraz reguluje i wyrównuje wilgotność w pomieszczeniu. Po całkowitym wyschnięciu wygładzone powierzchnie można bardzo łatwo szlifować.

- gotowy do użycia
- dla podłoży mineralnych
- Bardzo dobre właściwości szlifowania
- nie zawiera konserwantów, rozpuszczalników ani plastyfikatorów
- bardzo przewiewny
- do wnętrz

Obszar zastosowania

Gotowa do użycia, biała masa szpachlowa na bazie składników mineralnych, przeznaczona do powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków.

Przygotowanie

Nadaje się do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych (beton, beton komórkowy, płyty z krzemianu wapnia, tynki wapienne i cementowe, mur itp.). Nie nadaje się do podłoży gipsowych (tynki gipsowe, masy szpachlowe na bazie gipsu, płyty gipsowo-kartonowe), podłóg, podłoży dyspersyjnych, szkła, metalu, tworzyw sztucznych i drewna. Podłoże musi być suche, nośne, wolne od kurzu i tłuszczu. Podłoża silnie chłonne, piaskujące i kredujące, a także powierzchnie szlifowane należy wstępnie zabezpieczyć środkiem utrwalającym na bazie krzemianu.

Przetwarzanie

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać szpachlówkę wapienną profimur (w miarę możliwości maszynowo; można dodać do 3% wody), a następnie nałożyć ją szpachlą lub kielnią wygładzającą i wyrównać do poziomu powierzchni. W przypadku nakładania na całą powierzchnię maksymalna grubość warstwy wynosi 4 mm. Po całkowitym wyschnięciu szpachlówkę wapienną profimur można w razie potrzeby delikatnie przeszlifować (ziarnistość od 150).

Aplikacja natryskowa:
Należy stosować wyłącznie urządzenia natryskowe typu airless, które zostały dopuszczone przez producenta do stosowania z masami szpachlowymi przeznaczonymi do natrysku. Ciśnienie robocze: 130 bar; rozmiar dyszy: 551; długość węża: maks. 15 m.

Szpachlówka twardnieje w wyniku wysychania – czas schnięcia zależy od grubości warstwy, rodzaju podłoża i warunków otoczenia. Kolejne warstwy farby i klejenie należy wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu szpachlowanej powierzchni.

Zużycie

ok. 1,7 kg na m² przy grubości warstwy 1 mm. Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie próby na obiekcie.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, zabezpieczony przed dziećmi i przechowywany w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Uwagi

Nie stosować przy temperaturze przedmiotu i otoczenia poniżej +5 °C i powyżej +35 °C. Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po użyciu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki można uzyskać na naszej stronie internetowej www.baufan.de lub pod adresem info@baufan.de.

Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Niewytwardzone resztki należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC 08 04 10. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.