



Odporny na warunki atmosferyczne i wilgoć cementowy wypełniacz naprawczy to niezawodne rozwiązanie do podłoża mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Idealnie nadaje się do naprawy pęknięć, dziur i wyłomów i imponuje wysoką przyczepnością, solidną wytrzymałością i długotrwałą trwałością.

- Biała masa szpachlowa modyfikowana żywicą syntetyczną
- do fasad i wilgotnych pomieszczeń
- do wypełniania i wygładzania
- Odporność na warunki atmosferyczne i wilgoć
- precyzyjne wygładzanie
- Niska zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem UE 1907/2006, załącznik XVII (47)

Obszar zastosowania

Do wyrównywania nierównych podłoży, do wypełniania pęknięć i dziur w ścianach i sufitach mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Przygotowanie

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Przetwarzanie

Powoli wsypywać wypełniacz zewnętrzny baufan do czystej wody w czystym naczyniu do mieszania, mieszając, aż do uzyskania masy o konsystencji pasty bez grudek. Proporcje mieszania dla 1,0 kg baufan Exterior Filler: szpachlowanie, zacieranie - ok. 0,3 do 0,4 litra wody. Po wymieszaniu pozostawić do dojrzewania na ok. 1 minutę i ponownie wymieszać. Przygotowany materiał pozostaje urabialny przez ok. 4 godziny i nie należy go później rozcieńczać. Nakładać szpachelką, kielnią itp. w warstwie o dowolnej grubości. Narzędzia należy czyścić czystą wodą natychmiast po użyciu. Kolejne malowanie i klejenie należy przeprowadzać dopiero po całkowitym wyschnięciu wyrównanej powierzchni. Należy przestrzegać zaleceń producentów farb i klejów dotyczących wstępnej obróbki podłoża cementowych. Czas schnięcia: ok. 12 godzin na mm grubości warstwy w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia jest odpowiednio dłuższy. Czas otwarty: ok. 4 - 5 godzin roboczych.

Zużycie

na mm grubości warstwy → ok. 1,5 kg/m²

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej 48 miesięcy od daty produkcji (patrz etykieta partii).

Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5 °C do +30 °C dla materiału, otaczającego powietrza i podłoża. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać wdychania pyłu. Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. Nie dopuścić do przedostania się do oczu, na skórę lub odzież. W przypadku kontaktu z oczami: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usunąć soczewki kontaktowe. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, przygotować opakowanie lub etykietę. Nie dopuścić do przedostania się do

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

kanalizacji, cieków wodnych lub gleby. Puste pojemniki usuwać wyłącznie do recyklingu. zawiera: Cement portlandzki
GISCODE ZP1 - niskochromianowy zgodnie z TRGS 613

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.